

Технический паспорт

EUROFOAM

GU 250

ОСНОВА	НЕОПРЕН
СООТВЕСТВИЕ НОРМАМ ASTM D-1056	RE 45
ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА	ОТКРЫТАЯ
ЦВЕТ	ЗЕЛЕНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ	700 +/-70 КГ/М3
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	3%
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	- 20° C / + 70° C
РАСТЯЖЕНИЕ	> 500%
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	> 400 Кра
ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СЖАТИИ ПРИ 25%	260 +/-30 Кра
ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СЖАТИИ ПРИ 50%	530 +/-50 Кра
ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СЖАТИЯ 22 ЧАСА	ПРИ 70°С (50%) 40 +/-5%
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ A°	26-34
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ 00	70 +/-7

Приведенная выше информация должна рассматриваться как руководство, но не может рассматриваться как обязательство с нашей стороны.

C65