

POR 304/MB-HT

ОСНОВА	ГУБЧАТЫЙ ЭПДМ ОГНЕСТОЙКИЙ
СТРУКТУРА ПОР	ЗАКРЫТАЯ
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ (ISO 845-88 - ASTM D 3575)	60/90 КГ/М3
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (ASTM D 1056)	2% < 5%
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	-50°C +150°C
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	175 °C
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	0,044 W/m-K at 40°C (EN 12667)
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	B2 - DIN 4102-1
УСТОЙЧИВОСТЬ	К ВОЗДУХУ И УФ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ОЗОНУ 48Ч/ 200 pphm
НЕ СОДЕРЖИТ	ХФУ-ГХФУ-ПВХ-АСБЕСТ
СТОЙКОСТЬ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ	ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ 14471:2005
ОТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕКИСЬЮ	БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРЫ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИФФУЗИИ ПАРА	$\mu > 2.500$
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Солнечные панели и паровые системы низкого давления
ФОРМА УПАКОВКИ	РОЛИКИ И ТРУБЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ