

Лайнер из силиконизированной бумаги

Вспененный ПВХ с закрытыми порами

Акриловый клей самоклеющийся

Ленты 5040/5041

Уплотнительные ленты на основе вспененного ПВХ

Saint-Gobain Norseal 5041 - Уплотнительная лента высокой плотности на основе вспененного ПВХ (поливинилхлорида) с закрытыми порами. Характеризуется высокой устойчивостью к истиранию и низким водопоглощением. Высокая сила сжатия и упругость ленты позволяют применять ее как уплотнитель для поглощения вибраций, для изоляции и шумоизоляции. Высокая плотность и упругость позволяют применять ленту в местах возникновения высоких нагрузок. Для создания оптимального уплотнения ленту необходимо сжать минимум на 30% в конечном соединении (в зависимости от области применения ленты и ровности оснований с которыми она применяется).

Ленты серии **Norseal® 5041** устойчивы к температурным деформациям, возникающих в узлах в результате температурных колебаний и механических вибраций.

Акриловый клей, используемый в линейке продуктов **Norseal**, обеспечивает высокую адгезию к большинству строительных материалов.

Показатель огнестойкости

Norseal 5041 - сертификат пожарной безопасности – класс B1 (DIN 4102-01, 05/98)

Norseal 5040 – не огнестойкая лента с аналогичными характеристиками.



Область применения

- резка штампованием
- для опалубки бетонных сооружений
- шумоизоляция
- резервуары с водой
- герметизация бытовых приборов

Norseal 5041 Series

Тесты производительности проводились с использованием стандартных процедур тестирования. Приведенные значения являются типичными и не должны использоваться для спецификации.

Толщина (мм) x длина (м)	1,5 x 60 - 3,0 x 30 - 4,5 x 20 - 6,0 x 15
Ширина:	от 6 мм до 1422 мм
Минимум полезная ширина:	1360 мм
Цвет:	черный или серый *
Подложка:	силиконизированная бумага

* Есть минимальное количество для заказа.

Свойства	Значение	Метод испытания
Плотность (кг / м ³)	165-260	ASTM D-1667
Сжатие, 30% (Н / см ²)	минимум 4	ASTM D-1667
Прогиб, 30% (Н / см ²)	минимум 2.5	ASTM D-1667
Компрессия@ 50% (%)	<10	ASTM D-1667
Плотность (по Шору 00)	40	ASTM D-2240
Прочность (Н / см ²)	64	DIN 53571
Относительное удлинение (%)	210	DIN 53571
Водопоглощение (%)	<15	NTP-35
Водонепроницаемость (U-тест - 30%)	Пройден	NTP-38
Герметичность @ 30%, 2000 Па	Без протечек	10PRT128
Рабочая температура (° C)	- 40 до +70	
Температура применения (° C)	- 30 до +50	
Воспламеняемость	HBF	UL-94
Теплопроводность (мВт / мК) 0кПа	37	ISO 8302
Сопротивление росту грибка	0 = инертные или ингибируют развитие патогенных грибов	ISO 846 A & C

* NTP = Процедура тестирования Norton.

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности в течение 6 месяцев с момента поставки. Адгезия уменьшается со временем, поэтому рекомендуем применять продукт со свежим сроком годности.



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Tape Solutions
North America | South America | Europe | Asia
Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



GFLEX

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ

Форма № 1031 | © Saint-Gobain декабря 2017 | Norseal является торговой маркой Saint-Gobain.