



**Den Braven**

Технический паспорт

v-003/2020.07

## Zwaluw Butylene-X

Однокомпонентная мастика на основе полибутена и растительных масел



### Техническая информация

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Температура применения          | -18°C до +40°C                        |
| Основа                          | полибутен                             |
| Плотность                       | 1,70гр/мл                             |
| Текучесть                       | менее 2мм ISO 7390                    |
| Температура при транспортировке | до -15°C                              |
| Пленкообразование               | 48 ч.при +23°C, 55% влажности воздуха |
| Температурная устойчивость      | -20°C до +75°C                        |

### Описание продукта

Zwaluw Butylen-X однокомпонентная долговечная мастика на основе полибутена и растительных масел. В течение 48 часов после нанесения мастику можно окрашивать.

### Преимущества

- водонепроницаемая и водостойкая
- легко наносится и размазывается, образуя гладкую поверхность

### Применение

Мастика применяется внутри помещений для герметизации швов, неподверженных механическим нагрузкам и подвижкам. Подходит в качестве выравнивающего слоя при одинарном остеклении.

Для заполнения щелей в древесине, камнях, стали и бетоне. Для заполнения температурных швов.

Швы должны быть хорошо спроектированы, чтобы принимать и поглощать по всей ширине движения соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном отношении к его ширине. Общее правило для коэффициента отношения глубины к ширине является 1: 1 до 10мм по ширине, и минимум 5мм по ширине и глубине. Для швов шириной более 10мм, глубина шва считается как, ширина шва, разделенная на 3 +6 мм. При этом максимальная глубина допустима 15 мм.

### Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований
- Не устойчивый к постоянному воздействию воды.

### Подготовка поверхности

Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, свободными от жира и пыли. Рекомендуем провести пробный тест на адгезию перед применением мастики. Рекомендуем очищать поверхность очистителем.

Мастика наносится профессиональным монтажным пистолетом.

### Очистка

Инструмент и неотвержденную мастику можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Работайте в перчатках и защитном костюме.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России  
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г  
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





**Den Braven**

## Технический паспорт

### Zwaluw Butylene-X

Однокомпонентная мастика на основе полибутена и растительных масел

#### Срок годности

Срок годности 24 месяца. Хранить в сухом помещении в оригинальной, герметичной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

#### Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

#### Цвет

- белый
- серый
- черный



#### Упаковка

- картридж 300мл/ 12 шт в коробке, 1248шт на паллете
- фольгированная туба 550мл/ 12 шт в коробке, 660шт на паллете

#### Сертификаты

RU.67.99.01.008.E.003008.08.11

#### Страна изготовления

Нидерланды

#### Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

#### Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России  
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г  
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

