

Информация о продукте

Описание

FS721 однокомпонентный, противопожарный, акриловый герметик на водной основе для нанесения шпателем.

Область применения

FS721 имеет огнезащиту до 4-х часов вместе с использованием с минеральным волокном Nullifire FB747. Наносится шпателем для изоляции швов между минеральным волокном FB747, а также обеспечивает огнезащиту проходов коммуникаций и швов примыканий стен и полов из бетона, дерева и металлоконструкций. Применяется в учебных заведениях, магазинах, коммерческой недвижимости, санаториях и домах отдыха.

Цвет

белый

Упаковка

ведро 5 кг и 10кг

Рабочий инструмент

шпатель, кисть, нож

Применение

Подготовка поверхности

- обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и без коррозии.

Нанесение

- используйте нож или шпатель для нанесения герметика на края минерального волокна FB747
- нанесите толстый слой герметика на все открытые поверхности, на стыки и швы
- Не требуется дополнительное обслуживание герметика после его отверждения.

Хранение

Хранить при температуре от +5 °C до +30°C в сухом помещении.

Срок годности

12 месяцев

Наличие

Товар доступен только через компанию tremco illbruck. Адрес и контакты смотрите ниже.

Техника безопасности

Перед использованием прочтите Паспорт безопасности продукта.

Техническая поддержка

tremco illbruck имеет опытную команду технических специалистов, которые помогут вам в выборе продукта и его использовании. Звоните по телефону отдела продаж +7 495 644 02 99.

Гарантия

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам качества.

Любой продукт, который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным, будет заменен бесплатно.

Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.

FS721

Противопожарный
акриловый герметик



Преимущества

- сертифицировано в соответствии с EN 1366-3 огнезащита до 4-х часов. Классификация EN 13501:2007
- подходит для использования вместе с минеральным волокном Nullifire FB747
- деформационная устойчивость до 20%
- наносится шпателем
- пригоден под покраску



FS72I

Противопожарный акриловый герметик

Nullifire

Smart Protection

Исполнение

применение	коэффициент герметик : глубина шва	материал	толщина шва	прочность (мин)	изоляция (мин)
пол	2:1	бетон-бетон	до 12	300	180
			13-50	300	60
		бетон-металл	до 50	240	30
			до 29	300	180
		бетон-бетон	30-50	300	300
			до 29	90	60
стена	2:1	бетон-мягкое дерево	30-49	90	90
			50	180	180
		бетон-твердое дерево	до 49	120	120
			50	180	180
		бетон-металл	до 12	300	60
			13-29	240	60
			30-50	300	120

Огнестойкость выполнена в соответствии с требованиями EN 1366-3 и BS476 пункт 20 до 4 часов.
Акустические характеристики протестированы в соответствии с BS EN ISO 140-3:1995.
Воздухонепроницаемость в соответствии с EN1026.

Технические показатели

показатель	результат
содержание сухого вещества	82-85%
кислотность	8,8-10,0
плотность	1,5-1,6
вязкость	тиксотропаная
прочность на разрыв	170кN/m2
потеря липкости (при 20°C)	30 минут
отверждение полное	20 дней
содержание летучих веществ	19гр/л