



Огнезащитное покрытие PROMASTOP®, тип Е и тип Е SP



Описание изделия

Готовое к применению, не содержащее растворителей покрытие на базе дисперсии с огнепреграждающими пигментами. Воздействие очага пожара на покрытие вызывает его эндотермическую реакцию. Покрытие PROMASTOP®, тип Е SP, оптимизировано для нанесения шпателем.

Области применения

Для кабельных проходок с заделкой плитами PROMASTOP® 30/90 и 120, тип Е, для накладных диафрагм PROMASTOP® 90 и диафрагм PROMAFOAM®, а также комбинированных проходок PROMASTOP® 90, тип Е, устраиваемых в стенах и перекрытиях с огнестойкостью 30, 90 или 120 минут.

Применение

Перед нанесением покрытия основание следует очистить и, при необходимости, обезжирить.

Наносить кистью, раклей, валиком или разливом с последующим разравниванием пластиковым шпателем; возможно распыление (покрытие тип SP наносится только шпателем!).

Перед применением хорошо перемешать. Температура применения не должна быть ниже +5 °С.

Для получения толщины сухого слоя 1 мм требуется расход сырого материала 1850 г/м², т. е. толщина сырого слоя 1400 мкм. Требуемую толщину слоя следует проверять.

Слой толщиной 1 мм высыхает от пыли примерно через 2 ч и полностью — через примерно 6 ч (при +20 °С и 65% отн. влаж.).

Инструменты сразу после применения материала промыть водой.

Необходимо соблюдать положения сертификационной документации.

Технические данные и свойства	
Цвет	чистый белый (RAL 9010)
Значение pH	ок. 7,5
Плотность ρ	ок. 1,4 - 1,6 г/см²
Вязкость	ок. 250 Па (тип Е)
Температура вспышки	отсутствует
Экологичность	не требует растворителя, не содержит пластификаторов, галогенов, без запаха, не загрязняет окружающую среду
Складирование	при температуре помещения, беречь от мороза
Срок хранения	ок. 6 месяцев в закрытых емкостях
Форма поставки	тип Е: в одноразовых пластиковых ведрах по 12,5 кг или банках по 1,0 кг тип Е SP (под шпатель): в одноразовых пластиковых ведрах по 12,5 кг и картриджах по 310 мл