



Den Braven

Технический лист

Zwaluw® DBS 9802 NBS

Однокомпонентная полиуретановая пена противопожарного применения



Описание продукта

Zwaluw DBS 9802 NBS специальная полиуретановая пена для огнезадерживающих уплотнений в противопожарных конструкциях.

Преимущества

- Не поддерживает горение (класс B1)
- Не пропускает дым
- Обеспечивает хорошую термо и звукоизоляцию

Назначение

Zwaluw DBS 9802 NBS предназначена для уплотнения в соединениях между стенами, потолками и полами, периметра вокруг оконных и дверных коробок и других соединений. В целом Zwaluw DBS 9802 NBS имеет отличную адгезию к бетону, кирпичу, камню, штукатурке, дереву, металлу и многим пластикам, таким как пенополистирол, жесткий пенополиуретан и ПВХ.

Указания по применению

Швы глубже 5см рекомендуется заполнять слоями с интервалом 15-30 минут и увлажнением из распылителя, перед укладкой каждого последующего слоя.

Технические характеристики

Температура применения		+10°C till +35°C
Основа		Polyurethane
Закрытые ячейки		± 70%
Время затвердевания		50 - 150 minutes
Время резки	FEICA TM1005	50 - 100 minutes
Плотность		15-20 kg/m3
Характер горения		B1
Время исчезновения отлипа	FEICA TM1014	8 - 12 minutes
Термостойкость		-40°C till +90°C
Теплопроводность		30-35 mW/m.K
Выход	FEICA TM1003	750 ml = 40 - 45 liter

Ограничения

- Не рекомендуется для применения на поверхностях погружаемых в воду и для заполнения закрытых полостей. Нет адгезии к силикону, ПТФЭ, полиэтилену, полипропилену, поверхностям в жиру или масле

Подготовка поверхности и финишная обработка

Поверхность должна быть прочной, чистой от грязи и жиров . Поверхность необходимо слегка смочить используя распылитель. Перед использованием в холодных условиях, баллон необходимо выдержать в теплом помещении до достижения комнатной температуры. Использовать перчатки и рабочую одежду, защитить глаза. При проведении работ в жилом помещении, покрыть пол, мебель, предметы бумагой и полиэтиленовой пленкой. Накрутить баллон на пистолет. Перед применением интенсивно встряхнуть около 20 раз. При нанесении пены баллон держать вверх дном. Свежая пена может быть удалена очистителем для полиуретановой пены.

Окрашиваемость

DBS 9802-PUR can be painted or coated with plaster or acrylic sealant.

Очистка

Свежая пена может быть удалена с помощью очистителя полиуретановой пены, затвердевшая механически или с помощью средства Zwaluw Pur-Kill.



Den Braven

Den Braven Ru
Russia Москва

T +7 (495) 221-63-25 | E info@denbraven.ru

2016-06-03 15:28:10



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Технический лист

Zwaluw® DBS 9802 NBS

Однокомпонентная полиуретановая пена противопожарного применения

Упаковка

- баллоны 700мл

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 ° C до +25 ° C в сухом темном помещении. Срок годности для Zwaluw DBS 9802 NBS составляет 12 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Сертификаты

	FEICA member
--	--------------

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den Braven.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной информации.

Disclaimer

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и / или в других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному информационному листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Den Braven Ru
Russia Москва

T +7 (495) 221-63-25 | E info@denbraven.ru

2016-06-03 15:28:10