

ISOFLEX-PU 500

(ИЗОФЛЕКС-ПУ 500)



Полиуретановая жидкая гидроизоляционная мембрана

Описание

ISOFLEX-PU 500 – однокомпонентная жидкая полиуретановая гидроизоляционная кровельная мембрана, обладающая следующими преимуществами:

- Имеет отличную устойчивость к механическим, химическим, тепловым, а также климатическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению, поскольку основой материала являются чистые эластомерные гидрофобные полиуретановые смолы.
- Создает сплошной эластичный гидроизолирующий паропроницаемый герметизирующий слой, без швов и стыков.
- Обладает прекрасным сцеплением с любым типом поверхности: бетон, цементная стяжка, дерево, а также с большинством гидроизоляционных материалов.
- Перед нанесением ISOFLEX-PU 500 поверхность не требует заглаживания.
- Используется для гидроизоляции зеленой кровли, цветочных клумб и т.д., так как материал сертифицирован как гидроизоляционное покрытие с противокорневой защитой.
- Доступен белого и других цветов.

В случае нанесения темного цвета ISOFLEX-PU 500 в качестве финишного слоя, необходимо его поверхность покрыть слоем TOPCOAT PU-720 того же цветового оттенка.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как покрытие для защиты бетона, в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2. Сертификат No.: 2032-CPR-10.11.

Материал успешно прошел испытания в соответствии с требованиями стандарта ETAG-005. На основании результатов данных испытаний материал

классифицирован как : W3, S, TL4-TN4, P4 special. Это означает, что ожидаемый срок службы ISOFLEX-PU500 составляет 25 лет в наихудших условиях эксплуатации, а именно: интенсивность эксплуатации покрытия (P4), климатическая зона (S), стойкость к минимальной и максимальной температуре эксплуатации (TL4-TN4).

Область применения

ISOFLEX-PU 500 является идеальным решением для гидроизоляции:

- Террас, кровль и балконов, как финишный слой.
- Под плитку в кухнях, ванных комнатах, на балконах и террасах после предварительной посыпки последнего слоя мембраны кварцевым песком.
- Под теплоизоляционные плиты на террасах и кровлях.
- В различных отраслях строительства, в дорожном строительстве, для гидроизоляции мостов, туннелей и т.д.
- Фундаментов.
- Гипсовых и цементных плит.
- Старых слоев битумных и ЭПДМ мембран.
- Полиуретановой пены.
- Металлических поверхностей.

Технические характеристики

1. Свойства материала в жидкой форме

Вид:	форполимерный полиуретан
Цвет:	белый, серый, красно-коричневый
Плотность:	1,39 кг/л
Вязкость:	4.000 ± 500 мПа·с (при +23°C)

2. Свойства полимеризованного материала

Относительное удлинение
при разрыве: $900 \pm 80\%$
(ASTM D 412)

Предел прочности на
разрыв: $6,4 \text{ Н/мм}^2$
(ASTM D412)

Твердость
(шкала А по Shore): 75 ± 3

Водонепроницаемость
(DIN 1048): 5 Атм

В соответствии с ETAG-005:

Ожидаемый срок службы: W3 (25 лет)

Климатическая зона: S (Суровая)

	Суровая
Среднегодовая лучевая радиация на горизонтальную поверхность	$\geq 5 \text{ ГДж/м}^2$
Средняя температура наиболее теплого месяца в году	$\geq 22^\circ\text{C}$

Минимальная температура поверхности:
TL4

Максимальная температура поверхности:
TH4

Температура эксплуатации:
от -40°C до $+90^\circ\text{C}$

Интенсивность эксплуатации: P4

Категория	Интенсивность	Примеры
P1	Низкая	Нет доступа на кровлю
P2	Средняя	Доступ только для обслуживания кровли
P3	Нормальная	Доступ для обслуживания оборудования установленного на кровле и пешеходная нагрузка
P4	Особая	Сад на кровле, инверсионные кровли, зеленые кровли

В соответствии с EN 1504-2:

Капиллярное
водопоглощение: $0,01 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$
(EN 1062-3,
требования стандарта
EN 1504-2: $w < 0,1$)

Проницаемость CO_2 : $\text{Sd} > 50 \text{ м}$
(EN 1062-6)

Паропроницаемость:
(EN ISO 7783-2): $\text{Sd} = 0,72 \text{ м}$
(паропроницаемый,
Класс I $< 5 \text{ м}$)

Адгезия: $> 2,0 \text{ Н/мм}^2$
(EN 1542,
требования для гибких
систем без нагрузки:
 $0,8 \text{ Н/мм}^2$)

Искусственное климатическое
старение
(EN 1062-11,
через 2000 часов):
Прошло. Нет
вздутий, трещин,
шелушения,
отслоений

Реакция на огонь: Еврокласс F
(EN 13501-1)

Инструкции

1. Подготовка основания

Преимущественно основание должно быть сухим (влажность < 4%), без пыли, жирных пятен, отслоившихся участков и т.д.

1.1 Бетонные поверхности

Выбоины и отслоения на бетоне должны быть предварительно отремонтированы.

Выбоины и отслоения на бетоне должны быть предварительно отремонтированы подходящими для условий ремонта материалами.

Глубокие трещины на поверхности основания должны быть загерметизированы с помощью полиуретановых герметиков FLEX-PU 20/30 S / 40/50 S.

Бетон и другие впитывающие поверхности с содержанием влаги < 4% грунтовать специальной грунтовкой PRIMER-PU100 с расходом около 0,2 кг/м².

В случае, если содержание влаги в бетоне (стяжке) > 4% следует применить специальный эпоксидный грунт паробарьер DUOPRIMER-SG с расходом 0,6-1 кг/м².

1.2 Гладкие и невпитывающие основания

Поверхность гладких и невпитывающих оснований, а также битумных мембран или других старых гидроизоляционных слоев должны быть предварительно покрыты грунтом на водной основе EPOXYPRIMER-W с расходом около 200-300 г/м².

ISOFLEX-PU 500 наносить как только влажность слоя EPOXYPRIMER-W будет ниже 4%.

1.3 Металлические поверхности

- Металлические поверхности должны быть:
- Сухой и чистой.
- Без жирных пятен, отслоившихся участков, пыли и других веществ, препятствующих адгезии.

- Без ржавчины или пластовой коррозии, препятствующей адгезии.

Провести подготовку поверхности щеткой, пескоструем или любым подходящим способом и затем очистить поверхность от пыли. Наносить ISOFLEX-PU 500 без предварительной грунтовки поверхности.

2. Нанесение - Расход

Перед нанесением рекомендуется слегка перемешать ISOFLEX-PU 500, чтобы достигнуть однородной массы. Следует избегать продолжительного перемешивания материала, чтобы предотвратить вовлечение воздуха.

а) Полная герметизация поверхности

ISOFLEX-PU 500 наносится с помощью кисти или валика в 2 слоя. Первый слой наносится через 2-3 часа после нанесения грунтовки PRIMER-PU 100 и пока грунтовочный слой еще липкий.

Второй слой наносится в направлении, перпендикулярном нанесению первого слоя, через 8-24 часа после его нанесения в зависимости от погодных условий.

В случае герметизации поверхности с глубокими трещинами следует локально проармировать ISOFLEX-PU 500 полипропиленовым холстом (40г/м²) шириной 10 см. В данном случае последовательность операций следующая: через 2-3 часа после нанесения грунтовочного слоя нанести первый слой ISOFLEX-PU 500 по всей длине трещин. Пока слой ISOFLEX-PU 500 еще «свежий» уложить полипропиленовый холст, шириной 10 см. Затем, на всю поверхность нанести еще 2 слоя ISOFLEX-PU 500.

Расход: около 1,0 - 1,5 кг/м² в зависимости от поверхности.

В случае герметизации поверхности с большим количеством трещин, настоятельно рекомендуется всю поверхность ISOFLEX-PU 500 проармировать полипропиленовым холстом (40г/м²), шириной 100 см, уложенными с нахлестом 5-10 см. В данном случае последовательность операций следующая: через 2-3 часа после нанесения грунтовочного слоя на всю ширину армировочного слоя нанести первый слой ISOFLEX-PU 500. Затем, на еще «свежий» первый слой ISOFLEX-PU 500 уложить полипропиленовый холст. Данный процесс нанесения продолжать по всей поверхности. В завершении, на всю поверхность нанести еще 2 слоя ISOFLEX-PU 500, покрывая полностью армировочный слой. Расход: около 2,0-2,25 кг/м² в зависимости от поверхности и типа армирующего слоя.

б) Герметизация локальных трещин

В этом случае грунтовать поверхность только вдоль швов полосой шириной 10-12 см. Через 2-3 часа после грунтования поверхности нанести первый слой ISOFLEX-PU 500. Затем, на еще «свежий» первый слой ISOFLEX-PU 500 уложить полипропиленовый холст (40г/м²), шириной 10 см. В завершении, нанести еще 2 слоя ISOFLEX-PU 500 вдоль швов, покрывая полностью армировочный слой. Расход: 200-250 г/м² в зависимости от длины трещин.

в) Устройство гидроизоляции под плитку

ISOFLEX-PU 500 наносится с помощью кисти или валика в 2 слоя.

На еще «свежем» первом слое ISOFLEX-PU 500 швы по всей длине и места угловых примыканий пол-стена следует проармировать полипропиленовым холстом (40г/м²). Затем, нанести еще 2 слоя ISOFLEX-PU 500 вдоль

швов, покрывая полностью армировочный слой. После нанесения последнего слоя ISOFLEX-PU 500 на всю поверхность основания, и пока данный слой еще «свежий», необходимо осуществить посыпку кварцевым песком (размер зёрен 0,3-0,8 мм). Песок должен быть совершенно сухим.

Расход кварцевого песка: около 3 кг/м².

После полимеризации ISOFLEX-PU 500 не прилипший песок удалить с поверхности с помощью пылесоса.

Плитку укладывать на поверхность с помощью высокоэффективного полимерцементного клея для плитки: ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Инструменты мыть растворителем SM-16 пока ISOFLEX-PU 500 еще не полимеризовался.

Упаковка

ISOFLEX-PU 500 поставляется в ведрах по 1 кг, 6 кг и 25 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза

Важные пометки

- ISOFLEX-PU 500 может быть нанесен на поверхность оборудованием безвоздушного распыления. В случае нанесения материала безвоздушным распылителем, в зависимости от погодных условий ISOFLEX-PU 500 можно разбавить только специальным растворителем SM-16 максимум до 10%.
- ISOFLEX-PU 500 не рекомендуется использовать при контакте с водой,

ISOFLEX-PU 500



- используемой для химической очистки плавательных бассейнов.
- Температура воздуха при нанесении и затвердевании материала должна быть от +8°C до +35°C.
- Расход ISOFLEX-PU 500 на каждый слой не должен превышать 0,75 кг/м².
- После вскрытия тары с материалом весь материал нужно использовать. Хранение материала во вскрытой и повторно закрытой таре не допускается.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории i, типа SB составляет 500 г/л (2010) для готового к применению продукта. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ISOFLEX-PU 500 < 500 г.



2032

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Greece

12

2032-CPR-10.11

EN 1504-2

Surface protection products

Coating

Permeability to CO₂: Sd > 50m

Water vapor permeability: Class I
(permeable)

Capillary absorption: $w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$

Adhesion: $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$

Artificial weathering: Pass

Reaction to fire: Euroclass F

Dangerous substances comply with 5.4

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

