



Преимущества:

- возможны разные размеры
- специально разработана для конструкционного герметизирующего шва при вертикальном и наклонном структурном остеклении
- пластиковая подложка для легкого нанесения
- формирует непрерывную водоустойчивую защиту
- формирует непрерывную водоустойчивую защиту

Информация о продукте

Описание

SGT 9200 эластичная герметизирующая лента с закрытой структурой пор на основе бутила.

Упаковка

Возможны разные размеры с односторонней или двусторонним клеящей полосой. Имеется защитная подложка, предохраняющая клевую сторону.

Цвет

черный

Хранение

Хранить в сухом, темном месте при температуре не более +27 °С.

Срок годности

12 месяцев

Применение

Инструкции по использованию

- SGT 9200 служит для фиксации толщины конструкционного, герметизирующего шва при вертикальном и наклонном структурном остеклении.

Ограничения

SGT9200 не используется в качестве первичного герметика в остеклении.

Подготовка поверхности

- Для обеспечения надежной герметизации необходимо очистить монтажные поверхности соответствующим растворителем. Не дайте растворителю высохнуть, незамедлительно протрите его сухой салфеткой.

Нанесение

- Будьте осторожны в работе с лентой, т.к. при ее соприкосновении с монтажной поверхностью ее будет трудно потом удалить или переклеить.
- При структурном остеклении минимальный стандарт стыка, одобренный TREMCO 6мм*6мм; однако могут быть и более узкие проходы, где применяется узкая лента.
- ширина ленты не может быть меньше ее толщины. Минимальная ширина должна быть 6мм.

- ленту не рекомендуется использовать на временных крепежных деталях.

Очистка

Поверхность можно очистить метилэтилкетонам и/или изопропиловым спиртом.

Техническая поддержка

Более подробную информацию о товаре вы можете получить, позвонив по телефону +7 495 644 02 99.

Гарантии

Продукция компании TREMCO производится в соответствии с жесткими требованиями качества. Товар, использованный в соответствии с техническим паспортом и в рекомендуемой области применения, но оказавшийся дефектным, подлежит обязательной замене.

TREMCO оставляет за собой право на изменение сведений о продукции без предварительного уведомления, т.к. компания следует принципу постоянного развития и оптимизации продукции.

SGT 9200

ЛЕНТА ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

TREMCO

Техническая информация

Характеристика	Метод тестирования	Показатель
вязкость		240-360cps
плотность		0.83
точка воспламенения		менее -20 °C
плотность	ASTM D1667	320-350кг/м³
твёрдость по Шору А		65-80
сопротивление разрыву	DIN 53571	1 >1,0 МПа
сила сжатия 10%	ASTM D1667	0 секунд - 80-310КПа 60 секунд - 40-160КПа
предельное удлинение	DIN 53571	>160%
теплопроводность		0,052W/mK
температура нанесения		от +4 °C до +50 °C
рабочая температура		от -30 °C до +80 °C.