

Ködiglaze S

Общие данные	Технология/основа	силиконкаучук
	тип продукции	вторичный герметик для стеклопакетов
	полимеризация	отверждение 2 компонентное поликонденсация
	механические свойства	высокая прочность и эластичность отличные механические свойства
	преимущества	очень хорошая адгезия очень высокая стойкость к УФ



Технические данные

компонент А

Физические свойства плотность цвет	1.37 гр/см ³ кремовый	DIN EN 542
Рекомендации по обработке срок службы	12 месяцев	
Тип упаковки состав	260 кг	бочка

компонент В

Физические свойства плотность цвет	1.37 гр/см ³ черный	DIN EN 542
Рекомендации по обработке срок службы	12 месяцев	
Тип упаковки состав	26 кг	ведерко с крышкой

Общая информация

Рекомендации по обработке Температура хранения Коэффициент смешивания (А : В) по весу Коэффициент смешивания (А : В) по объему Температура обработки устойчивость при замесе	10 °С до 35 °С 10 : 1 10 : 1 15 °С до 35 °С ± 10%	
Полимеризация жизнеспособность	20 минут	Кö-тест методика 100301, 23 °С



Свойства материала содержание летучих веществ дымчатость	$\leq 0.60\%$ без визуальной дымки	EN 1279-4 приложение H EN 1279-4 приложение C
Свойства материала после полимеризации Твердость по Шору (тип A) Твердость по Шору (тип A) Максимальные шовные подвижки Адгезия к флоут стеклу Расчетное напряжение при растяжении скорость газопроницаемости (аргон) скорость газопроницаемости (аргон) Скорость проникновения влаги	≥ 38 46 12.5% 0.37 МПа 0.14 МПа $\leq 0.94 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ $\leq 22.60 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ $\leq 15.42 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$	EN 1279-6 приложение E, через 24ч EN 1279-6 приложение E, 23 °C, 50%, через 7 дней EN 1279-4 приложение A, перекрестный стресс (σ_C) согласно с EOTA ETAG 002 EN 1279-4 annex D EN 1279-4 annex D EN 1279-4 annex D
Условия эксплуатации рабочая температура	-40 °C до 140 °C	
Тип упаковки состав	490 мл	соседние картриджи

Свойства продукта

Область примететия	специальное применение	склеивание стеклопакетов в дверные или оконные системы
Обработка	пригодные основания	анодированный алюминий предварительно обработанный поливинилхлорид (ПВХ) различные оцинкованные стали различные сплавы из нержавеющей стали различные алюминиевые сплавы различные пластиковые подложки стекло дерево
	консистенция	пастообразная
	подготовка поверхности	сухая чистая обезжиренная обеспыленная
	очистка поверхности	Körasolv GL подходящие моечные машины или другие проверенные средства без остатка
	способ применения	двухкомпонентные системы смешивания и дозирования
Очистка	очиститель инструментов	Körasolv GL
	очиститель для миксера	Körasolv Silicone



Сертификаты	сертификаты и декларации о соответствии	ETAG 002 (ETA-08/0286) для систем остекления с поддержкой и без знак SNJF-VEC, знак SNJF-VI.VEC (для применения с алюминиевыми и нержавеющей стали материалами) CE маркировка SEKAL EN 1279 п.п. 2 + 3 + 4
Указания	обработка	Для оснований из алюминия или нержавеющей стали необходима предварительная обработка Korabond HG 78.
	совместимость	Особенно критичны пластификаторы и минеральные масла, содержащие материалы. Важно, чтобы все материалы (герметики, установочные блоки и т. д.), которые могут контактировать с данным продуктом, были совместимыми.



Дополнительная информация

Хранение

Ködiglaze S следует использовать в течение срока годности, указанного на упаковке. Стабильность качества определяется соответствующими условиями хранения (оригинальные неоткрытые контейнеры, рекомендуемая температура хранения).

Безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим паспортом безопасности материалов (MSDS) и этикетками каждого продукта перед использованием. Необходимо учитывать действующие правила техники безопасности.

Обработка

Смотрите технические данные относительно параметров обработки. Низкие температуры вызывают временное увеличение вязкости, что приведет к снижению экструзии и замедлению скорости отверждения. При автоматическом применении оборудования время срабатывания аварийной сигнализации должно быть сокращено. Пожалуйста, обращайтесь к нашей технической службе.

Очистка

Очищайте инструменты сразу после использования. После отверждения материал можно удалить только механически. Соответствующие очистители перечислены в таблице свойств продукта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным отделом продаж.

Обращение с отходами

Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности материалов (MSDS) для получения соответствующих инструкций по утилизации.

ВАЖНО: предоставленная информация, технические характеристики, процедуры и рекомендации (информация) основаны на нашем опыте, и мы считаем эту информацию точной. Мы не даем никаких заверений, гарантий или гарантий относительно точности или полноты информации, а также того, что использование продукта позволит избежать потерь или повреждений или даст желаемые результаты. Покупатель несет полную ответственность за проверку и определение пригодности любого продукта для использования по назначению. Испытания следует повторить, если материалы или условия каким-либо образом изменяются. Ни один сотрудник, дистрибьютор или агент не имеет права изменять эти факты и предлагать гарантию исполнения.

ИНФОРМАЦИЯ для пользователя: заказывая / получая продукт, вы принимаете общие условия продажи H. B. Fuller, применимые в данном регионе. Пожалуйста, запросите копию, если вы еще не получили эту документацию. Настоящие Правила и условия содержат отказ от подразумеваемых гарантий (включая, но не ограничиваясь отказом от гарантий пригодности для определенной цели) и ограничения ответственности. Все остальные условия отклоняются. В любом случае (1) общая совокупная ответственность H. B. Фуллер для любой претензии или серии связанных с ней претензий, однако возникающих в связи с контрактом, деликтом (включая халатность), нарушением установленных законом обязанностей, введением в заблуждение, строгой ответственностью или иным образом, ограничивается заменой затронутых продуктов или возвратом покупной цены за затронутые продукты. (2) H. B. Fuller не несет ответственности за упущенную выгоду, потерю маржи, потерю контракта, потерю бизнеса, потерю деловой репутации или любые косвенные или косвенные убытки, возникающие в результате или в связи с поставкой продукции. (3) ничто в любом термине не должно действовать, чтобы исключить или ограничить H. B. Полная ответственность за мошенничество, грубую небрежность, смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью, или за нарушение любых обязательных подразумеваемых условий, если это не разрешено законом.