

Пароизоляционная лента Робибанд ПБ

Парогидроизоляционный ленточный герметик Робибанд ПБ является полностью адаптированным изоляционным материалом для герметизации примыканий и стыков светопрозрачных конструкций, кровельных элементов и систем дренажа зданий. Идеально подходит для герметизации зимних садов, зенитных фонарей и т.п. Исключает проникновение влаги и воздуха в защищаемое содинение даже при высоком ветровом давлении.

Компания Робитекс в линейке продуктов марки РОБИБАНД класса ПРЕМИУМ применяет новейший бутилкаучуковый клеевой слой (БККС), обеспечивающий сверхвысокие адгезионно-когезионные качества и клейкость к поверхностям. По результатам тестов новый БККС показал превосходные результаты долговечности. Условный срок службы составляет более 20 лет.

Краткое описание продукта

Пароизоляционная лента с основой из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью. Адгезионный слой выполнен из бутилкаучукового состава и нанесен на всю плоскость основы. Слой укрыт лайнером, состоящим из бумаги с двухсторонней силиконизированной пропиткой. Лента предназначена для герметизации элементов зимних садов, входных групп, элементов балконного остекления. Применяется совместно с укрывной планкой конструкции (применение как самостоятельного элемента конструкции не допускается). Возможно применение ленты Робибанд ПБ для внутренней пароизоляции монтажных швов под подоконником. Применение ленты Робибанд обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения.

Характеристики материалов

Коэффициент паропроницаемости	не более 0,01 мг/(м ² *Па)
Адгезионная прочность	не менее 0,3 МПа(3,0 кгс/см ²)
Температура эксплуатации	мг/(м ² *Па)
Долговечность	не менее 20 условных лет

Выбор размера Робибанд ПБ

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к деталям не менее чем на 15 мм по ширине клеевого контакта. Лента не должна выступать по ширине за укрывную планку. Ширина ленты выбирается из расчета: зазор между герметизируемыми элементами плюс не менее 30 мм.

Базовые размеры

Ширина ленты по материалу основы, мм	Длина ленты в рулле, м/п
40, 50, 60, 80, 100, 150, 200	15±0,1

Возможно изготовление других типоразмеров по заказу

Применение лент Робибанд ПБ

Лента Робибанд ПБ непосредственно готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхности стеклопакетов в зоне герметизации должны быть очищены от загрязнений, рекомендуется обрабатывать их обезжиривающими составами. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Любой зазор или неплотность - это канал для проникновения влаги. Стыковать ленту необходимо внахлест. Герметизировать поэтапно, сначала горизонтальные швы, впоследствии вертикальные. Ленты не должны выступать за укрывную планку. Используемый материал основы

(Ал+Полиэтилен) позволяет применять строительный фен для прогрева адгезионного слоя при работе на отрицательных температурах, а также крепить укрывную планку не нарушая пароизоляционных характеристик лент Робибанд.

Герметизация светопрозрачных конструкций

Лента Робибанд ПБ применяется для пароизоляции монтажного шва изнутри помещения в нижней части оконной коробки. С ленты удаляют защитную бумагу. Приклеивают ленту одной стороной к подставочному профилю или в фальц, предназначенный для установки подоконника, а второй - к нижней части оконного проема. Рекомендуется заклеивать монтажный шов «по сырой пене», но возможен вариант при герметизации на срезанную ППУ пену.

Герметизация кровли и водосливов

При локальном нарушении герметичности кровли, выполненной из оцинкованной стали, металлочерепицы, асбестоволокнистых листов и т.п. лента Робибанд ПБ применяется как ремонтный материал. Ширина ленты выбирается с учетом перекрытия пробоины не менее чем в 2 раза. Ремонтируемая поверхность обезжиривается. С ленты удаляется защитная антиадгезионная бумага. Лента укладывается на ремонтируемую трещину (пробоину) и плотно прикатывается роликом или разглаживается ветошью.