

GOSTSIL UNIVERSAL & SANITARY ACETAT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЦЕТАТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ОПИСАНИЕ

GOSTSIL UNIVERSAL & SANITARY ACETAT - универсальный, высокоэластичный ацетатный силиконовый герметик с фунгицидными добавками, стойкий к атмосферным воздействиям и образованию грибковых налетов при эксплуатации во влажных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для внутреннего и наружного применения
- Высокая эластичность в большом диапазоне температур
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям (ультрафиолетовое излучение, влажность)
- Стойкость к появлению грибов и плесени (содержит противогрибковые добавки)
- Устойчивость к воздействию чистящих средств
- Хорошая адгезия к стеклу, керамике, фарфору, дереву, лакированной и эмалированной поверхности и другим строительным материалам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Силиконовый герметик GOSTSIL UNIVERSAL & SANITARY ACETAT является универсальным продуктом для применения внутри и снаружи помещений. Герметик может применяться для герметизации вертикальных и горизонтальных швов в строительстве и промышленности.

Примеры применения:

- герметизация при остеклении и монтаже светопрозрачных конструкций,
- герметизация швов между панелями,
- герметизация контейнеров,
- герметизация в санитарных комнатах (в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетах, бассейнах, прачечных) и пр.

Область применения герметика не ограничивается приведенными примерами и служит только для примера.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований. Не подходит для нанесения на мрамор, свинец, медь и оцинкованную сталь.

УПАКОВКА

Картридж 300 мл
Фолиевая туба 600 мл

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Тип отверждения	Ацетатный
Сползание	0 мм
Скорость экструзии, мл/мин	102
Образование поверхностной пленки	6 мин
Время отверждения	21 час
Эластичность	150%
Максимальная подвижка шва	До 25%
Термостойкость после отверждения	-50°C - +200°C
Твердость по ШОР А	29
Прочность на растяжение	0,8 Мпа
Эластичность в момент разрыва	270%
Плотность	0,99
Температура применения	-18°C - +35°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть прочными, сухими и свободными от пыли, жира и остатков других материалов. Рекомендуется проводить тест на адгезию перед проведением работ. Наносить при помощи профессионального пистолета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Глубина шва должна быть всегда в правильном соотношении с шириной шва. Общее правило состоит в отношении глубины к ширине шва 1:1, при ширине шва до 10 мм. Для швов шире 10 мм, соотношение 2:1 с минимальной глубиной не менее 10 мм. При нанесении избегать попадания воздуха в шов и образования воздушных карманов. После нанесения разгладить шов с помощью шпателя для герметиков до образования пленки на поверхности герметика.

ОЧИСТКА

Не затвердевший материал может быть очищается с помощью уайтспирита или других профессиональных очистителей. Затвердевший материал удаляется только механическим способом. Для мытья рук используйте воду с мылом или специальные чистящие салфетки.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности материала – 18 месяцев. Температура хранения от +5°C до +25°C (при относительной влажности воздуха <60%).

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Универсальная формула расхода герметика: $V = (a * b * c) / 1000$, где
• V – расход герметика, (л)
• a – длина шва, (м)
• b – ширина шва, (мм)
• c – глубина, (мм)