

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ



Напыляемый клей Fome Flex Glue Spray Fix++

Fome Flex Glue Spray Fix++ быстросхватывающийся напыляемый полиуретановый строительный клей. Используется для приклеивания панелей из пенополистирола (EPS, XPS), минеральной и каменной ваты (MW, RW), полиуретановых панелей (PIR), фенольных панелей (PF), гипс картона (GP), ориентированно-стружечных плит (OSB) и цементно-стружечных плит к фасадам и фундаментам новых или ремонтируемых помещений. Подходит для наружных и внутренних работ. При нанесении заполняет все поры и трещины поверхности, тем самым обеспечивает лучшую теплоизоляцию и не остается пустот для образования микроорганизмов. Не подвержен плесени, грибку, грызунам и насекомым. Отсутствует точка росы между материалами. Высокая прочность клеевого шва. Не требует затрат на дополнительные крепежные материалы.

Сферы применения:

- Для монтажа панелей из пенополистирола (EPS, XPS);
- для монтажа минеральной и каменной ваты (MW, RW);
- для монтажа полиуретановых панелей (PIR);
- для монтажа фенольных панели (PF);
- для монтажа гипс картона (GP);
- для монтажа ориентированно-стружечных плит (OSB);
- для монтажа цементно-стружечных плит.

Преимущества

- Покрытие клеем всей поверхности.
- Не образует пустоты.
- Отсутствие точки росы и мостики холода между материалами.
- Заполняет все поры и трещины на поверхности, тем самым обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
- Служит дополнительной гидроизоляцией.
- Быстрая прочная первичная хватка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Способ использования

Очистить рабочие поверхности от пыли, нечистот, обезжирить. Встряхнуть баллон, прикрутить пистолет, установить специальный наконечник (в комплекте) к распылителю пистолета. Максимально открыть клапан пистолета. Распылять на приклеиваемую поверхность или на рабочую поверхность с расстояния 30-40 см, выжав курок пистолета до конца. Подождать 5 мин. Приложить приклеиваемый материал к рабочей поверхности и хорошо прижать. Время коррекции 5 мин. Время полимеризации до 20 мин. Рабочая температура воздуха -5 °C до +35 °C. Рекомендуемая температура флакона +18 °C до +25 °C. Полностью отвердевает через 24 часа.

Технические характеристики

Показатель	Единица измерения	Значение
Цвет		Розовый
Основание		Однокомпонентный полиуретан
Срок годности	мес.	18
Время полимеризации	мин.	~ 20
Полное отверждение (+20 °C)	ч	макс. 24
Теплопроводность	w/mK	0,025
Плотность	кг/м³	17-25
Прочность на сжатие 10%	МПа	0,019
Сила скольжения (DIN 18555-5)	М/мм²	1,5
Адгезия к пенополистиролу	МПа	>=0,1
Адгезия к OSB плите	МПа	>=0,3
Адгезия к бетону	МПа	>=0,3
Адгезия к минеральной вате	МПа	>=0,25
Адгезия к PIR, PF панелям	МПа	>=0,04
Термостойкость	°C	Долгосрочное воздействие: - 80 °C ... +120 °C Краткосрочное воздействие: - 90 °C ... +130 °C
Класс воспламеняемости		E
Доходность*		10 m²

* Данные значения были получены при температуре воздуха -5 °C ... +30 °C и относительной влажности 40-60%.

Условия хранения

Транспортировать и хранить в вертикальном положении в сухом месте при температуре +5 °C ... +30 °C. Срок годности 18 месяцев. Флаконы с клеем пеной хранить вдали от прямых лучей солнца. Избегать нагревания флакона свыше 50 °C.

Меры предосторожности

Содержит 4,4'-дифенилметандиизоционат. Вызывает раздражение слизистой, верхних дыхательных путей и кожи. Вдохнув, может вызвать аллергию. При попадании в глаза, хорошо промойте водой и обратитесь к врачу. Курение во время работы с продуктом строго воспрещается! Держать в месте не доступном для детей. Избегать нагревания флакона свыше 50 °C.