TECHNICAL DATA

EUROFOAM

POR 304/B-GR

ОСНОВА	EPDM
ССЫЛКА НА НОРМУ ASTM D-1056	RE 42 / 2A2
СТРУКТУРА ПОР	ЗАКРЫТАЯ
ЦВЕТ	СЕРЫЙ
ПЛОТНОСТЬ (ISO 845-88 - ASTM D 3575)	130 kg/m3 (+/-20)
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (ASTM D 1056)	2% < 5 %
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	- 20 ° C + 100° C
ЛИНЕЙНАЯ УСАДКА ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПРИ 70°C (ASTM D 1204)	< 3 % max < 5 %
ПРЕДЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (ASTM D 412)	> 120 %
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ- (ASTM D 412)	6 Kg/cmq (600 kPa)
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ - (ASTM D 624)	4,7 KG/cm (0.47 kN/m)
АТМОСФЕРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	УФ И ОЗОНУ - ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
	48 Ч НА ОЗОНЕ / 200 pphm
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ - (ASTM 1056/85)	AL 25% - 0.45 KG/cmq (45 kPa)
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ 00 - (ASTM D 2240)	50 +/-5
МЕТОД ВУЛКАНИЗАЦИИ	ПРИ ПОМОЩИ СЕРЫ

The above given information should be considered as a guide but cannot regarded as an engagement from our side.

Data Emissione/Issue Date 23/06/2008
Revisione/Revision 00 Del/Of 23/06/2008