

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки / фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S 81

Совместимость с бутилом в качестве первичного материала для изоляции кромки

С обычными материалами для первичной изоляции кромки на основе бутила OTTOCOLL® S 81 совместим.

Совместимость с TPS в качестве первичного материала для изоляции кромки

Если для первичной изоляции кромки служит изоляционный слой из TPS, использовать OTTOCOLL® S 81 не рекомендуется, так как не исключено изменение свойств TPS (отслаивание).

Совместимость с материалами для вторичной изоляции кромки на основе силикона

Как показывает опыт, герметики для стеклопакетов на основе силикона совместимы с высококачественными силиконовыми продуктами, такими как OTTOCOLL® S 81.

Совместимость с материалами для вторичной изоляции кромки на основе полисульфида и полиуретана / фиксация клеевой системы

Информация о совместимости с материалами изоляции кромки на основе полисульфида и полиуретана приведена в следующей таблице.

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки/фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S 81

Данные указания основаны на тестах совместимости, проведённых в соответствии с требованиями RAL-GZ 716/1, раздел III, часть A (3.5.4 Испытание на деформацию на ролике, 4.3.1 Испытание на штабелирование):

OTTOCOLL® S 81						
Производитель	Материалы для изоляции кромки	Результат испытания на совместимость	Сноска	Проверенные партии и даты испытаний	Возможные позиции приклеивания	
					1, 2, 4 и 3/4 Кромка стекла	основание фальца
IGK Isolierglas-klebstoffe GmbH, г. Хассельрот	IGK 311	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	IGK 330					
	IGK 130	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Primer 1216
Deutsche Hutchinson GmbH, г. Эшборн (ранее – Bostik)	Totalseal 3189/2	совместим	2)	A: D 08784 B: D 08949 май 2013 г.	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Fenzi SpA, г. Трибиано	Thiover / Thiover F	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	Poliver	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, г. Пирмазенс	GD 116	совместим	1) 3)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 677	совместим	1) 3)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 116 NA	совместим	2) 3)	A: 63739 016 B: 65855 026 март 2017 г.	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	GD 677 NA	совместим	2) 3)	A: 65557 026 B: 66304 026 март 2017 г.	да	нет
Tremco-Ilbruck GmbH & Co. KG, г. Боденвёр	JS 442	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
	JS 442 MF	совместим	2)	A: 351000/15 B: 39031/16 май 2016 г.	да	да с OTTO Cleanprimer 1226
Nedex Chemie Deutschland GmbH	PS 998 R	совместим	1)	договорное соглашение	да	да с OTTO Cleanprimer 1226

- 1) Данные рекомендации основаны на взаимных испытаниях совместимости, проведённых производителем материала для изоляции кромки и компаний OTTO. Между этим производителем и компанией OTTO заключено договорное соглашение о взаимном информировании при изменении рецептуры.
- 2) Результаты наших испытаний на совместимость характеризуют проверенные партии продуктов. Эти результаты действительны только при условии, что названные производители не вносят в указанные продукты изменений в отношении формулы, сырья и технологии изготовления относительно момента тестирования. Мы не в состоянии повлиять на эти изменения. Мы можем не располагать информацией о внесённых производителем изменениях. Необходимо уточнить у производителя, насколько рецептуры протестированных партий продукта соответствуют рецептуре, используемой в текущий момент. Поэтому необходимо запросить у производителя подтверждение совместимости.
- 3) Согласно испытаниям, проведённым компанией OTTO (испытание на деформацию на ролике, испытание на штабелирование), названные материалы являются совместимыми. Компания Kömmerling не подтвердила допустимость склеивания с основанием фальца!

Совместимость с различными материалами для изоляции кромки/фиксация клеевой системы

OTTOCOLL® S81

Обращаем особое внимание на то, что наши указания о совместимости могут меняться в соответствии с результатами испытаний и данными, которые будут получены позднее. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что имеющаяся версия рекомендаций является наиболее актуальной. Запросить актуальные версии рекомендаций можно по адресу info@otto-chemie.ru.

Настоящие указания составлены добросовестно, на основе детальных испытаний. Они учитывают наш практический опыт на сегодняшний день. Однако данные относятся исключительно к протестированным нами материалам и к условиям наших испытаний. Тем не менее мы предупреждаем, что данные лабораторных испытаний не учитывают все воздействия, которые возможны на практике, и все возможные ситуации монтажа. В любом случае рекомендуется отдельно уточнять пригодность наших продуктов для соответствующих вариантов применения на образце. С вопросами обращайтесь к нашим техническим консультантам.



Герметики • Клеи

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Германия

Тел.: +49-8684-908-0 · Факс: +49-8684-1260

Электронная почта: info@otto-chemie.de · Интернет: www.otto-chemie.ru