

POR 303/B

ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ИЗ ВСПЕНЕННОЙ РЕЗИНЫ

ОПИСАНИЕ

POR 303/B лента односторонняя самоклеющаяся из вспененной резины на основе неопрена (CR) с закрытыми порами. Ленты высокоплотные и устойчивые к озону, УФ, кислороду и высоким температурам, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Лента обладает высокой химической стойкостью и стойкостью к истиранию и эластичностью.



НАЗНАЧЕНИЕ

Для применения в строительной сфере:

- установка стеклопакетов
- уплотнение сэндвич панелей и профильных листов
- демпферная прокладка между прилегающими строительными элементами конструкции и пр.
- герметизация в вентиляционном и холодильном оборудовании

В промышленной сфере

- Автомобилестроение
- станкостроение и пр.

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Поставляется в мастер-роллах. Возможна резка роликов любой ширины.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
2	1000	40
3	1000	30
5	1000	10
8	1000	10
10	1000	10
15	1000	5
20	1000	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
основа	Вспененный CR/ NBR (хлоропреновый / неопреновый каучук)	
Клеевой слой	Акрил с армирующей сеткой	
Технический стандарт	ASTM D-1056	SCE 42-2C2/ SBE 42-2B2
Структура пор		закрытая
Плотность	ISO 845-88	160 +/- 25кг/м3
Теплопроводность		0,0384 W/m.k
Водопоглощение	ASTM D 1056	2% / менее 5%
Температурная устойчивость	ASTM D 1056	-40C +100C
Температурная устойчивость (краткосрочный)		-40C +120C
Линейная усадка 7 дней до +70C	ASTM D 1204	<4% макс <5%
Относительное удлинение	ASTM D 412	>250%
Разрывная прочность	ASTM D 412	11,50 кг/см3 (1150 кПа)
Сопротивление разрыву	ASTM D 624	4,3кг/см (0,43кN/м)
Устойчивость к УФ. озону		Очень хорошая
Прочность при сжатии	ASTM D 1056/85	AL 25%- 0.40кг/см3 (40кПа)
Остаточная деформация при сжатии 50% (22ч при комнатной температуре)	ASTM 1056	25%
Твердость по Шору	ASTM D 2240	50 +/-5
Огнестойкость	UL 94 HF1 UL 94 V0 UL 48.п.33, UL 50.п.43,	2мм 10мм Пройден пройден
Остаточный тест после накаливания	950C	32,7% VDA 675 130/92
Испытание в растворителе		32,7% VDA 675 125/92
Кислородный индекс	ASTM D 2863	29.3 ниже среднего
Тест на огнестойкость	EN 13501-1:2007	Класс Е
Эмиссия низкомолекулярных органических веществ	UNI 4818/93 ч.23 метод В	28.8 мг
Вулканизация		С добавлением пероксидов