

Описание продукта

Качественная уплотнительная лента из мягкого ПУ с акрилатной дисперсионной пропиткой, вспомогательными веществами и наполнителями. Лента BG1-M имеет дополнительно внутреннюю мембрану специально для больших зазоров и большого шага швов (у нее три артикула 25/8-18, 25/12-25, 35/20-35). Входит в состав системы 3-слойная изоляция оконного шва "3-Layer Joint Sealing System".

Свойства продукта

- сертифицировано в Ift *, сертифицировано MPA
- DIN 18542:2009, класс нагрузки BG1, MPA#
- функциональная гарантия 15 лет **
- EMICODE® EC1PLUS - очень низкая эмиссия летучих веществ
- постоянный мониторинг качества со стороны института MPA (Германия) и KIWA N.V. (Нидерланды)

** при использовании всех компонентов системы HANNO в соответствии с инструкциями производителя.

Область применения

Ленты Hannoband® - BG1 и BG1-M подходят для универсального применения. Основная область применения: оконные конструкции, деревянные конструкции, сборные конструкции и каменная кладка, каркасные конструкции и бетонные конструкции. Ленты Hannoband® - BG1 и BG1-M также подходят для герметизации соединительных и деформационных швов между различными строительными компонентами, а также при укладке герметизирующего материала на кровле, если они являются ветростойкими. Благодаря хорошей звукоизоляции, ленты Hannoband® - BG1 и BG1-M используются во внутренних работах для герметизации соединительных швов. Ленты Hannoband® - BG1 и BG1-M имеют универсальное применение, благодаря их предварительно сжатому состоянию.

Форма поставки

Предварительно-сжатые: в роликах, самоклеющаяся по одной стороне. Доступны в длинных бобилах под артикулом Hannoband®-BG1 XL. Доступны с встроенной мембраной Hannoband®-BG1-M.

Длина бобины: 2-24 м, в зависимости от толщины материала и артикула.

Доступная ширина 10-1000 мм, в зависимости от толщины материала и артикула.

Инструкция по применению

Следуйте инструкции по применению.

Находится в каждой коробке.



Размеры

Размеры	Глубина шва [мм]	Диапазон применения [мм]***	
		минимум	максимум
8/1,5-2,5	8	1,5	2,5
10/1,5-2,5	10		
15/1,5-2,5	15		
20/1,5-2,5	20		
10/2-4	10	2	4
15/2-4	15		
20/2-4	20		
10/3-7	10	3	7
12/3-7	12		
15/3-7	15		
20/3-7	20		
10/5-10	10	5	10
15/5-10	15		
20/5-10	20		
30/5-10	30		
15/7-12	15	7	12
20/7-12	20		
30/7-12	30		
20/8-15	20	8	15
25/8-15	25		
30/8-15	30		
20/10-18	20	10	18
25/10-18	25		
30/10-18	30		
25/8-18	25	8	18
25/12-25	25	12	25
35/20-35	35	20	35

Размеры 25/8-18, 25/12-25, 35/20-35 идут как BG1-M с встроенными функциональными мембранами. Не подлежат сертификации КОМО. Другие размеры по запросу.

*** DIN 18542:2009 сертифицировано в институте MPA Bau Ганновер.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Germany
Tel: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO is certified per
IATF 16949 and ISO 9001



HANNO



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО ДжиФлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Hannoband®-BG1*, BG1-M

Утилизация отходов

Остатки лент утилизируются вместе с бытовым мусором. Соблюдайте локальные правила по утилизации отходов.

Очистка

Руки мойте водой с мылом. Остатки клея можно удалить растворителем на нефтяной основе. Соблюдайте меры предосторожности.

Инструкция по безопасности

По опыту работы продукт не является опасным материалом для человека и окружающей среды в соответствии с Директивой ЕС.

Однако мы рекомендуем вам соблюдать осторожность и гигиену, т.к. это все же химический материал.

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж и гарантийные условия, размещенные на сайте www.hanno.com. Информация, содержащаяся в техпаспорте носит рекомендательный характер и не налагает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Монтажник обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности ее использования, во избежание ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности. Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения в паспорт. Новейшую редакцию техпаспорта вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Germany
Tel: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO is certified per
IATF 16949 and ISO 9001



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО Джифлекс
тел. +7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru

Технический паспорт BG1

Цвет	-	светло-серый, серый, черный
Класс нагрузки	DIN 18542:2009	BG1*
Класс огнестойкости / Класс строительного материала	DIN 4102-1 EN 13501	B1, DIBt*, постоянный контроль институтом MPA# Класс E, MPA#
Проницаемость шва	DIN EN 12114	≤ 1 (м ³ / h m dPa)%, MPA#
Ливнеустойчивость	DIN EN 1027	≥ 600 Па, MPA#
Температурная устойчивость	-	диапазон -30 °C до 100 °C, максимум 130 °C краткосрочно
Номинальный размер шумоизоляции шва, ω	ift SC-01/2:2002-09	42 dB (одна уплотнительная лента без изоляции и второй уплотнительный слой) 59 dB (две уплотнительные ленты без теплоизоляции), ift#
Атмосферостойкость	искусственное: реальное:	> 10 лет, MPA# > 15 лет, MPA#
Совместимость с обычными строительными материалами	DIN 18542:2009	да, MPA#
Устойчивость к щелочным средам	-	да, MPA#
Прочность на разрыв	DIN EN ISO 1798	> 100 kPa
Растяжение на разрыв	DIN EN ISO 1798	> 200 %
Деформационные свойства при сжатии	DIN EN ISO 3386	3,4 kPa (± 15 %), 40 % деформации
Диффузия водяного пара	DIN EN ISO 12572	sd < 0,5 м, MPA#
Теплопроводность	DIN EN 12667	λ = 0,0412 W/mK, MPA#
Эмиссия летучих веществ	EMICODE [®]	EC1PLUS, GEV#
Хранение	-	24 месяцев с даты производства

DIBt: Немецкий институт строительной инженерии, Берлин; MPA: Агентство по испытанию материалов Ганновер; ift: ift Розенхайм; GEV: Ассоциация по контролю выбросов из продуктов для укладки полов, клеев и других строительных материалов.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Germany
Tel: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO is certified per
IATF 16949 and ISO 9001



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО Джифлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru



Технический паспорт BG1-M

Colour	-	светло-серый, серый, черный с встроенной функциональной мембраной
Класс нагрузки	DIN 18542:2009	BG1, MPA [#]
Огнестойкость/ Класс строительных материалов	DIN 4102-1	B1, MPA [#]
Проницаемость шва	DIN EN 12114	$\leq 1 \text{ (м}^3 / \text{h m dPa)}^{1/3}$, MPA [#]
Ливнестойкость	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA [#]
Температурная устойчивость	-	диапазон от -30 °C до 100 °C, max. 130 °C краткосрочно
Номинальный размер шумоизоляции шва, ω	ift SC-01/2:2002-09	56 dB (одна уплотнительная лента без изоляции и второй уплотнительный слой) 62 dB (две уплотнительные ленты без теплоизоляции) ift [#]
Совместимость с обычными строительными материалами	DIN 18542:2009	да, MPA [#]
Диффузия водяного пара	DIN 18542:2009	$s_d < 0,5 \text{ м}$, MPA [#]
Теплопроводность	DIN EN 12667	$\lambda = 0,0429 \text{ W/mK}$, MPA [#]
Эмиссия летучих веществ	EMICODE [®]	EC1PLUS, GEV [#]
Хранение	-	12 месяцев с даты производства
Температурная устойчивость	-	да

DIBt: Немецкий институт строительной инженерии, Берлин ; MPA: Агентство по испытанию материалов; ift: Розенхайм; GEV: Ассоциация по контролю выбросов из материалов для укладки полов, клеев, строительных материалов.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Germany
Tel: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO is certified per
IATF 16949 and ISO 9001



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО ДжиФлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru