

POR 446/F NDN

ЛИСТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ СРЕДНЕПЛОТНЫЕ ИЗ РЕЗИНЫ SBR

ОПИСАНИЕ

POR 446/F NDN листы односторонние самоклеющиеся из резины SBR (бутадиен-нитрильный каучук) с закрытыми порами. Резина средней плотности 200/250кг/м³ и устойчивая к температурам от -40С до +70С, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Резина предназначена для использования в химически нейтральной среде. Сммотри таблицу химстойкости SBR.

Метод вулканизации серой придает резине высокую эластичность и восстановление формы. Отсутствует усадка после сжатия.



НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для теплоизоляции и звукоизоляции, антивибрации и гидроизоляции; прокладочные материалы

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
3	900	1800
5	900	1800
8	900	1800
10	900	1800
20	900	1800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
основа	SBR бутадиен-нитрильный каучук	
Клеевой слой	Акрил с армирующей сеткой или без	
Структура пор		Закрытая, гладкая
Плотность	ISO 845-88	200/250 кг/м3
Водопоглощение	ASTM D 1056	менее 5%
Температурная устойчивость	ASTM D 3575	-50С +80С
Линейная усадка 7 дней до +70С		<5%
Относительное удлинение	DIN 53571	>200%
Разрывная прочность	DIN 53571	>8 кг/см3 (800 кПа)
Сопротивление разрыву		12.5кг/см (1.25кN/м)
Прочность при сжатии	ASTM D 1056/85	AL 25%- 0.65кг/см3 (65кПа) AL 25%- 1.55кг/см3 (155кПа)
Твердость по Шору 00		55