

СЕРИЯ V1300

Универсальная полиуретановая вспененная лента

Saint-Gobain® Norbond® V1300 - Клеевые ленты выполненные из вспененного полиуретана белого цвета, с обеих сторон покрытого акриловым клеем. Вспененный полиуретан рассеивает вибрации и распределяет напряжение по поверхности, акриловый клей обеспечивает надежную и длительную адгезию. Клей подходит для внутренних работ. Монтажные клеевые ленты серии **Norbond® V1300** обеспечивают максимальный ровный контакт со склеиваемой поверхностью без сползаний.

Клеевые ленты серии V1300 обладают следующими особенностями:

- Предотвращают появления коррозии между склеиваемыми материалами;
- Смягчает температурные расширения и сжатия;
- Способствует максимальному поверхностному контакту и адгезивной пропитке основания;
- Акриловый клей обладает уникальной долговечностью;
- Поглощает подвижки и колебания.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная толщина: 0,8/1,6/3,2 мм

Ширина мастер-роллов: 1422 мм шириной. Допускается резка мастер-роллов по ширине.

Длина роликов зависит от толщины.

По запросу изготавливаются различные размеры.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- защитные накладки/ прокладки
- вывески
- монтаж зеркал
- монтаж деталей
- монтаж кабелей/ проводов
- крепление знаков аппаратуры/ оборудования
- упаковка продуктов в розничной торговле
- настенная выкладка
- внутренняя отделка и украшение
- плитка и панели
- кнопки вызова
- крепление жестких панелей
- ламинирование стекла

Norbond V1300 ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Свойства	Метод тестирования	Значение
Плотность кг/м ³	ASTM D-1667	400*
Прочность на отслаивание при 180°: Н/м	PSTC-3	1,050
Динамический сдвиг: psi (kPa) 15 минутная выдержка	NTP-5	115 (793)
Прочность на разрыв ППУ: psi (kPa)	ASTM D-412 DIE C	170 (1,171)
Растяжение ППУ: %	ASTM D-412 DIE C	215

* V1330 плотность (470 кг/м³)

Примечание : При воздействии УФ ППУ лента белого цвета может пожелтеть, но без потери адгезионных свойств.

Norbond V1300 СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЛИКОВ

Артикул	Толщина, мм	Длина, м
V1330	0,8	61
V1362	1.6	61
V13124	3.2	30.5

76,2мм стандартный диаметр картонной втулки

* Максимальная температура, при которой лента может подвергаться воздействию нагрузки менее 5 минут, при котором термическая деградация незначительная.

Ограничения

Лайнер: стандартный лайнер из голубого полиэтилена. Другие виды лайнера доступны, при условии соблюдения минимального количества.

Особенности применения

- Производитель ленты **Saint-Gobain** не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -34°C до 93°C/150°C*.
- Со временем адгезия между основанием и самой лентой улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты продажи, при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 21°C и относительной влажности воздуха 50%.

**Вы хотите еще увеличить адгезию? Тогда покупайте специальные усилители адгезии.**

Усилители Norbond® увеличивают фиксацию к основанию моментально. Они способны улучшить адгезию самоклеющихся лент торговой марки Norbond®. Они особенно хороши на неровных, криволинейных поверхностях. В зависимости от материала оснований доступны разные формулы усилителей адгезии.



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Макет #1012 | © Saint-Gobain декабрь 2017 | Norbond и Saint-Gobain являются торговыми марками Saint-Gobain.