



# RF100

Армирующая ткань для использования с кровельным покрытием и пароизоляционными системами



## Описание продукта

Армирующая ткань GE™ RF100 - это 100% полиэфирная нетканая ткань для кровельных покрытий и пароизоляционных водостойких покрытий. Это прочная на растяжение и на разрыв ткань стабильных размеров с отличным удлинением с долговечной функциональностью. Она легко укладывается, быстро промокает. Ее легко перемещать по поверхности с покрытием или с герметиком.

## Особенности и преимущества

- **Простая в работе**—Ткань легко и просто укладывать. Легко перемещать/ укладывать вместе с кровельным покрытием без повреждения самого покрытия и ткани.
- **Прилегаемость**—легко укладывается к плавным переходам и искривленным, включая неровные отверстия, проходки, бордюры, внутренние / внешние углы, гидроизолирующие фартуки и прочее.
- **Бесшовное ткань после промокания**—Обеспечивает монолитную и непрерывную армированную поверхность, что позволяет покрытию легко протекать и насыщать.
- **Прочная армировка** —обеспечивает дополнительную прочность и разрывную прочность

## Область применения

- **Паропропускание**—статические швы до 13мм. Закрывает неровные отверстия, проходки, внешние/внутренние углы, фартуки, переходные участки, переходы в плоскости и пр.
- **Кровля** —Укрепляет швы и бордюры на кровле, в том числе металлические, однослойные и модифицированные битумные швы, а также мансардные окна, вентиляционные отверстия, желобы, кондиционеры и другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: полотно RF100 не подходит для динамических швов на мостах и деформационных швов. Для этих целей применяйте силиконовое покрытие GE UST2200 UltraSpan\*.

## Упаковка

- **Ролики**— Полотно RF100 длиной 100 м.  
Стандартная ширина\*: 100 мм, 300 мм и 1000 мм.  
\* Под заказ возможная различная ширина.

## Цвет

- белый

## Типичные физические свойства

Типичные значения полотна RF100 указаны в двух видах: в упаковке в сухом состоянии (CC) и после нанесения гидроизоляции (ПНГ).

### Типичные значения

| Свойства                      | Значение | Метод тестирования |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| вес                           | 5кг      | ASTM D3776         |
| плотность (гр/м2)             | 54.2     | ASTM D3776         |
| толщина                       | 22 мил   |                    |
| прочность на растяжение (CC)  | 11.3гн   | ASTM D1777         |
| прочность на растяжение (ПНГ) | 8,2кг    | ASTM D1777         |
| коэффициент удлинения - CC    | 45%      | ASTM D1682         |
| коэффициент удлинения- ПНГ    | 100%     | ASTM D1682         |
| сопротивление продавливанию   | 35 psi   | ASTM D3786         |

Типичные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций

## Монтаж

Смотрите действующие спецификации на кровельные покрытия и паропроницаемые покрытия, инструкции по монтажу и применению.

## Технические услуги

Дополнительную техническую информацию и материалы можно получить по запросу производителя. Лабораторные площади и инструкции предоставляются по запросу.

## Ограничения

Покупатели должны самостоятельно решать о пригодности покрытия по назначению.

## Патентный статус

Ничто, содержащееся в настоящем документе, не должно толковаться как подразумевающее отсутствие каких-либо соответствующих патентов или представляющее собой разрешение, побуждение или рекомендацию практиковать любое изобретение, охватываемое любым патентом, без разрешения владельца патента.

## Безопасность продукта, хранение

Клиенты, рассматривающие данный продукт для применения, должны ознакомиться с актуальным паспортом безопасности на материал и этикеткой для получения информации о безопасности продукта, инструкций по обращению, средствам индивидуальной защиты, если это необходимо, и необходимыми специальными условиями хранения. Паспорт безопасности материалов можно получить по адресу [www.ge.com/silicones](http://www.ge.com/silicones) или, по запросу, от любого представителя MPM. Использование других материалов в сочетании с герметиками MPM (например, грунтовками) может потребовать дополнительных мер предосторожности. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, предоставленной производителем таких других материалов, и следуйте ей.

Перед покупкой и применением материалов Momenive, пожалуйста, посетите сайт [www.siliconeforbuilding.com/legaldisclaimer](http://www.siliconeforbuilding.com/legaldisclaimer), чтобы ознакомиться с продуктами и защитительной оговоркой.

GE зарегистрированная торговая марка General Electric Company, используется по лицензии Momenive Performance Materials Inc.

UltraSpan является торговой маркой Momenive Performance Materials Inc.

Copyright 2015-2018 Momenive Performance Materials Inc. Все права защищены.

**[siliconeforbuilding.com](http://siliconeforbuilding.com)**



Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ  
ООО ДжиФлекс  
тел.+7 495 665 29 05  
[info@gflex.ru](mailto:info@gflex.ru) | [www.gflex.ru](http://www.gflex.ru)