



## REMONTIX PRO 65 FIRE STOP Огнестойкая монтажная пена

Профессиональная огнестойкая монтажная пена с увеличенным объемом выхода.

### Свойства:

- Увеличенный выход до 65 л\*
- Низкое вторичное расширение до 25%
- Сопротивляемость высокой температуре 240 мин\*\*
- Класс горючести Г1 по ГОСТ 30244-94
- Высокая заполняющая способность
- Качественный результат при разных погодных условиях

### Область применения:

- Установка и герметизация огнестойких оконных и дверных блоков.
- Заполнение пустот, щелей, швов, фиксация стеновых панелей. Монтаж конструкций в помещениях с повышенным классом пожаробезопасности.
- Изоляция и герметизация трубопроводов, проходных отверстий проводки кабелей.
- Теплоизоляция сетей водопроводов, канализации и центрального отопления, теплоизоляция крыш и центральных перекрытий.

### Способ применения:

- Перед использованием пены необходимо очистить рабочие поверхности от пыли, льда, жира и прочих загрязнений, а затем смочить водой.
- Перед началом и в процессе работы температура баллона должна быть от +18°C +25°C.
- Допускается использовать для подогрева холодного баллона емкость с теплой водой, температура которой не должна превышать +30°C.
- Расположить баллон клапаном вверх. Навернуть на резьбовую часть клапана трубочку (входит в комплект). Убедиться в надежности соединения.
- Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд. При необходимости повторить в процессе работы.

## REMONTIX PRO 65 FIRE STOP Огнестойкая МОНТАЖНАЯ ПЕНА

- Расположить баллон вверх дном. Приступить к процедуре запенивания.
- Незатвердевшую пену можно удалить с помощью очистителя для монтажной пены, затвердевшую пену – механическим способом.
- После окончания полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
- Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги.

### Технические характеристики:

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выход                                             | До 65 л*                                                 |
| Вторичное расширение                              | 25%                                                      |
| Температура использования                         | От -5°C до +35°C                                         |
| Время высыхания поверхности (можно дотрагиваться) | 10 мин*                                                  |
| Время предварительной обработки (можно резать)    | Через 4 ч*                                               |
| Время полной полимеризации                        | 24 ч                                                     |
| Класс горючести                                   | Г1 по ГОСТ 30244-94                                      |
| Номинальный объем заполнения                      | 850 мл                                                   |
| Упаковка                                          | 12 шт. в коробке                                         |
| Срок хранения                                     | 12 месяцев с даты изготовления, указанной на дне баллона |

\*Приведенные параметры получены при температуре +20-25°C и относительной влажности воздуха 60-80%.

### \*\*Предел огнестойкости:

| Глубина шва, мм | Ширина шва, мм |        |        |        |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|
|                 | 40             | 30     | 20     | 10     |
| 100             | EI 30          | EI 45  | EI 60  | EI 90  |
| 200             | EI 120         | EI 150 | EI 180 | EI 240 |

## REMONTIX PRO 65 FIRE STOP Огнестойкая монтажная пена



не разрушает  
озоновый слой



беречь  
от солнечных лучей



легковоспламе-  
няемый продукт



вредный

### Требования безопасности:

Баллон содержит дифенилметан 4,4-диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа может вызвать аллергию. При попадании в глаза необходимо промыть глаза обильным количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ не курить! Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, при необходимости использовать защитные средства. Хранить в недоступном для детей месте. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50°C, вблизи источников жара или под прямыми солнечными лучами.

### Хранение:

- Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте при температуре от +5°C до +25°C в упаковке производителя. Можно замораживать до -25°C на 25 дней.
- Несоблюдение условий хранения пены может привести к ухудшению рабочих свойств продукции до окончания гарантийного срока.
- Хранить в недоступных для детей местах.