



Технический паспорт 240/BL


	Ед-ца измерения	Значение	Метод тестирования
МАТЕРИАЛ		Силиконовый каучук	
ЦВЕТ	голубой		
СТАНД.ШИРИНА	(мм)	1.700 and 2.000	
СТАНД.ТОЛЩИНА*	(мм)	1,5 - 2 - 3	
ПЛОТНОСТЬ	гр/см ³	1,19	DIN 53479
ПОВЕРХНОСТЬ СНАРУЖИ		гладкая	
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗНУТРИ		текстур.поверхность	
ТВЕРДОСТЬ	Шор А	50 +/-5	DIN 53505 (3")
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ	кг/см ²	109	DIN 53504
МОДУЛЬНОСТЬ 100% - 200% - 300%	кг/см ²	12 - 17 - 23	DIN 53504
РАСТЯЖЕНИЕ НА РАЗРЫВ	%	760	DIN 53504
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ	кг/см	28	ASTM D 624 B
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	рабочие кратко- временно	260 C° 280 C°	

* ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНА
РАЗЛИЧНАЯ ТОЛЩИНА

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

- отличная термостойкость
- высокая стойкость к разрыву

Приведенная выше информация является руководством и не предназначена для использования при подготовке спецификаций.



детализация
внутреннего слоя
полотна

