

**WINDOW SEAL-P**
(окрашиваемый стекольный силикон)**4.79****ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Продукт	Высококачественная эластичная уплотнительная масса, для всех типов стекольных работ.
Свойства	Хорошо окрашивается дисперсионными красками (акриловыми и алкидными). Легко и быстро наносится, избыток удаляется в сухом состоянии без применения мыльной воды. Почти не имеет запаха. Сохраняет постоянную эластичность даже в экстремальных климатических условиях. Обладает хорошей адгезией к стеклу, древесине, ПВХ, алюминию и стали. Стойкая к ультрафиолетовому излучению (не обесцвечивается).
Цвет	Белый, коричневый. Другие цвета по заказу.
Упаковка	Карtridge по 310 мл, в алюминиевой фольге - 600 мл (по заказу).
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
Область применения	В стекольном производстве в качестве оконной замазки (имеет хорошую адгезию к стеклу, древесине, алюминию и ПВХ). В строительстве в качестве уплотнительной массы для внешнего применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	1,01 г/куб.см.(безцветный), 1,36 г/куб.см. (цветной).
Консистенция	Паста.
Время пленкообразования	5-15 мин. при +23°C и относительной влажности 55%.
Оползание	В соответствии с нормой ISO 7390 не более 2 мм.
Максимально допустимая деформация	±25%.
Адгезия	Очень хорошая к подготовленным поверхностям.
Время затвердевания	Около 1 мм. в день при +23°C и относительной влажности 50%.
Окрашиваемость	Пригодна для окрашивания как дисперсионными, так и алкидными красками. Эти краски наносятся на неповрежденные поверхности. Однако учитывая, что краски могут существенно различаться по химическому составу и по свойствам, рекомендуется выполнять проверочное окрашивание для определения поведения продукта. Так как при высыхании адгезия краски постепенно повышается, то окончательная оценка адгезии возможна только спустя 3-4 недели.
Термоустойчивость	От -40°C до +120°C.
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505: 20 (безцветный), 30 (цветной).
Модуль 100%	По нормам DIN 53504; 0,25 Мпа (безцветный), 0,6 Мпа (цветной).
Относительное удлинение	650% (безцветный), 250% (цветной) по DIN 53504.
Максимальная упругость	DIN 53504; 1,2 Мпа (безцветный), 1,0 Мпа (цветной).
Ремонт	Тем же материалом.
Размеры швов	
Минимальная ширина	4 мм
Максимальная ширина	25 мм
Минимальная глубина	6 мм
Максимальная глубина	14 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Почти все материалы, применяемые в строительстве, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Без грунта имеет хорошую адгезию к стеклу, анодированному алюминию и алюминию без покрытия, древесине, глазированной плитке, твердому ПВХ, пенополистиролу, латуни, обычной, коррозионно-стойкой и оцинкованной стали. Если поверхность пористая (бетон, кирпич), то до нанесения замазки, ее необходимо загрунтовать грунтом S400.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Нужно удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать его под углом по диаметру, соответствующему ширине шва. Масса наносится при помощи ручных или пневматических пистолетов в диапазоне температур от +5°C до +40°C. Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, ржавчины, масел и других загрязнений. Если поверхность пористая (бетон, кирпич), то ее необходимо предварительно загрунтовать грунтом S400.
Средства очистки	Инструмент после окончания работ промыть скипидаром или продуктом M.E.K. Руки вымыть продуктом Handfris или водой с мылом. Для удаления частично затвердевшей замазки пользоваться растворителями Tgi или M.E.K.
Меры безопасности	Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. До высыхания не допускать непосредственного ее контакта с пищевыми продуктами. При попадании массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.