

Серия лент A7300M

В основе ленты вспененный акрил серого цвета

Saint-Gobain® Norbond® A7300M вспененный акрил серого цвета с хорошими вязкоэластичными и адгезионными свойствами. Лента имеет хорошую прочность на отслаивание и адгезию к сдвигу. Применяется снаружи и изнутри. Лента A7300M превосходит отраслевые стандарты к склеиванию с основаниями с высокой поверхностной энергией даже при повышенных температурах.

Вязко-эластичная основа ленты A7300M разработана для поддержания следующих свойств:

- Хорошее прилегание и растяжение
- Устойчивость к старению из-за УФ излучения и высоких температур
- Высокая прочность на отслаивание на широком спектре рабочих оснований
- Отличная адгезия при статическом сдвиге
- Длительная адгезия при повышенных температурах
- Поглощает удары и стресс

Стандартные размеры

Толщина : 0.5 мм, 0.8 мм, 1.1 мм, 1.5 мм

Размер мастер-роликов: 800 мм × 33 м

По запросу режем мастер-ролики любой ширины.



Область применения

- Замена постоянных крепежных систем (заклепок, сварных швов и жидких клеев), используемых в общепромышленном применении
- вывески/ склеивание дисплеев
- крепление накладок
- приклеивание логотипов и табличек

Norbond A7300M — Свойства ленты

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.

Толщина	90° Прочность на отслаивание ¹ (3 дня выдержки)				Т-образное ²	Динамический сдвиг ³	Статический сдвиг ⁴	Температура эксплуатации
	нержавеющая сталь	Алюминий	ПММА	Стекло	Алюминий	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	
мм	N/см	N/см	N/см	N/см	N/см ²	N/см ²	7 дней/1 кг	
0.5	25	19	23	25	49	43	пройден и превышает	-35°C до 93°C
0.8	38	31	28	38	59	70	пройден и превышает	-35°C до 93°C
1.1	46	38	29	47	62	41	пройден и превышает	-35°C до 93°C
1.5	32	36	33	33	47	38	пройден и превышает	-35°C до 93°C

¹ на основании ASTM D3330³ на основании ASTM D1002² на основании ASTM D897⁴ на основании ASTM D3654

Дополнительно (при соблюдении минимального количества)

Лента A7300M возможна меньшей толщины.

Важная информация

- Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 93°C/150°C.
- Со временем адгезия между основанием и самой лентой улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

Срок годности

12 месяцев с даты покупки при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре до 21°C и влажности воздуха 50%.



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в Р оссии и СНГ
ООО "Джифлекс" www.gfle x.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ