



Den Braven

Технический паспорт

Герметизирующий состав для террас и балконов Двукомпонентная гидроизоляционная мастика / Den Bit-F



Описание продукта

Герметизирующий состав для балконов и террас - это двухкомпонентный минеральный водостойкий состав для прочной эластичной изоляции горизонтальных и вертикальных стен подвалов, фундаментов, цоколей, на террасах, балконах, во влажных помещениях: ванные комнаты, туалеты, кухни, прачечные.

Преимущества

- Двухкомпонентная масса (жидкость и порошок)
- минеральная составляющая (гидравлическая))
- для наружного и внутреннего применения
- сверхпрочная устойчивость к воде и УФ
- устойчивость к царапинам
- образует шероховатое покрытие с несущей способностью, идеально подходит под клей для керамической плитки
- защищает изолированные поверхности от воздействия агрессивных химических веществ (сульфатов, кислот, хлоридов) и соединений, содержащихся в почве
- идеально подходит для сложных поверхностей
- соответствует стандарту PN-EN 14891:2012
Водонепроницаемые продукты, помещаемые под керамической плиткой с клеем

Область применения

Надежная эластичная герметизация поверхностей под керамическую облицовку на открытом воздухе (балконы, террасы – со скатом) или внутри помещений (ванные комнаты, душевые, туалеты, прачечные, раздевалки, подвалы, кухни, автомойки). Кроме того, гидроизоляция стен подвалов, фундаментов, плинтусов.

Способ применения

Для приготовления раствора налейте жидкий компонент в пустое ведро, а затем высыпьте в него порошок, медленно перемешайте до получения однородной массы (время перемешивания ок. 3-4 минуты).

Дайте составу постоять 5 минут. Затем снова перемешайте. Оба ингредиента количественно подобраны в правильной пропорции для смешивания. Пропорция смешивания (по весу) 1: 3, то есть на 1 часть жидкого компонента приходится 3 части порошкового компонента. Смешанный раствор использовать в течение 2 ч (при + 23°С). Для получения более жидкой консистенции (слизи) при нанесении первого слоя можно добавить макс. 3% воды в массовом выражении (то есть, например, 0,3 л воды на упаковку 10 кг).

При работе в теплых условиях можно добавить немного больше воды. При более низкой температуре вы можете отказаться от сжижения вообще. Начните работу с герметизации углов и расширения, погрузив предварительно подготовленную гидроизоляционную ленту Den Braven Sanitary-Band в раствор. Наносите раствор минимум в два слоя.

Первый слой (консистенции слизи) наносить лучше кистью или щеткой, интенсивно втирая в основание, чтобы добиться оптимальной адгезии выполняемой вами изоляции. Наносите состав обильно, но старайтесь сохранить ровную толщину слоя.

Последующие слои (консистенция шпатлевки - без добавления воды) наносите шпателем или кистью (особенно для неровных поверхностей).

Перерыв между слоями (прибл. 6 ч при + 23°С). Общая толщина выполненной изоляции должна быть ок. 2-3мм. Не наносите раствор однослойным раствором в количестве более 2 кг / м² во избежание образования трещин.

Защитите свежеложенную изоляцию от чрезмерного воздействия солнца (защитите от слишком быстрого высыхания) и осадков.

Керамическую облицовку на изолированных террасах, балконах, полах наносите с помощью эластичных клеев минимум через 24 ч после применения раствора.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Герметизирующий состав для террас и балконов

Двукомпонентная гидроизоляционная мастика / Den Bit-F

Технический паспорт

Основа		компонент А - дисперсионная жидкость с добавками
		компонент В - модифицированный с цементом
Время отверждения		12 часов для кирпичной кладки и 24 часа для полов и стен под плитку
Температура применения		+10°С до +30°С

Типичные значения

Ограничения

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, обезжиренным и свободным от любых примесей или антиадгезивных средств (ржавчины, пыли, пыли, слабо связанных лаковых покрытий). Оно не должно быть замороженным или покрыт инеем. Свежая штукатурка и бетон должны быть полностью отверждены. Гидроизолированные поверхности должны быть ровными, без выступов или углублений!

Только подготовленная таким образом поверхность позволяет наносить гидроизоляцию равномерно, слоем одинаковой толщины. Плохо полимеризовавшееся основание закрепить, а затем залить предназначенным для этой цели раствором быстрого схватывания. Минеральные основания (бетон, ячеистый бетон, бетонная стяжка, цементные, цементно-известковые штукатурки) и гипсовые (гипсовые штукатурки, плиты г-к) загрунтовать с помощью имеющихся на рынке полимерных реакционных грунтов, на основе водного силикатно-полимерного раствора, в количестве 0,2-0,25 кг/м².

В противном случае изолированную поверхность следует довести до состояния матовой влажности. Деформационные швы, углы стен и полов, канализационные люки и водопропускные трубы укрепляют и закрепляют с помощью гидроизоляционной ленты Den Braven Sanitary-Band.

Очистка

Смывать инструменты и грязь с помощью экстракционного бензина. Для удаления мелких загрязнений используйте специальные чистящие салфетки для рук, инструментов и поверхностей Den Braven.

Цвет

- серый

Упаковка

- ведро

Подробные технические характеристики

Срок годности

Хранить в герметичной оригинальной упаковке при температуре от + 10°С до + 25°С, допустимое время хранения до 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом месте.

Безопасность

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

