

BISON KIT® TRANSPARENT КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

суперпрочный, прозрачный универсальный контактный клей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Супер прочный прозрачный универсальный контактный клей на основе полиуретановой резины, синтетических смол и растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для склеивания прозрачных материалов: оргстекла, поликарбоната; а также искусственной кожи, винила, мягкого ПВХ, текстиля, твердых и мягких пластиков, полистирола. Подходит для ремонта обуви, сумок, игрушек, книжных обложек, именных табличек и для рукоделия. Не подходит для пенополистирола, полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП).

СВОЙСТВА

- Мгновенно схватывается
- Прозрачный
- Супер прочный
- Не выцветает
- Подходит для материалов под растяжением
- Универсальный
- Влаго-и морозостойкий
- Простой в применении

ПОДГОТОВКА

Условия работы: наносить только при температуре от +15°C до +25°C. Максимальная относительная влажность: 65%. Чтобы избежать появления пузырей в результате конденсации, температуры клея и склеиваемых поверхностей должны быть более или менее равны температуре окружающей среды, предпочтительно между +18°C и +20°C. Не оставляйте склеиваемые поверхности на сквозняке.

Предварительная обработка поверхности: склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от жира и пыли. Детали должны плотно прилегать друг к другу. Для

получения оптимального результата предварительно обезжирить поверхности растворителем *Thinner for Bison Kit®*.

Инструменты: жесткая щетка или зубчатый шпатель с мелкими зубцами (1 мм).

НАНЕСЕНИЕ

Расход: 2-2,5 м²/л при нанесении на обе стороны, в зависимости от типа материалов.

Инструкция по применению

Равномерно нанести на обе поверхности тонким слоем с помощью шпателя или щетки, оставить на 10...25 минут. Как только клей перестанет липнуть, соединить детали. Подгонка уже невозможна. Избегайте образования воздушных пузырьков. Крепко прижмите.

Время давления (+20°C): Короткое. Важнее сила давления, чем время его приложения.

Рабочее время: 10-25 минут в зависимости от пористости материалов (чем более пористая поверхность, тем быстрее она поглощает клей, и тем короче рабочее время) и температуры (высокая температура ускоряет испарение растворителя и сокращает рабочее время).

Удаление пятен / остатков: Удалите свежие пятна очистителем / растворителем *Thinner for Bison Kit®*. Засохший клей может быть удален только механическим путем или с помощью декапирующего средства (предварительно протестировать).

Внимание: если склеенные пористые материалы находятся в длительном контакте с водой, клей может отойти от влажного основания.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Окончательная прочность: максимальное значение достигается примерно через 24 часа.

*Время вулканизации будет зависеть от типа поверхности, количества нанесенного клея, влажности и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость: Хорошая

Диапазон рабочих температур: -15°C...+70°C

Химическая стойкость: стойкий к маслам, щелочам и кислотам.

Эластичность: Очень хорошая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: полиуретановая резина

Цвет: прозрачный

Вязкость: Жидкий

Содержание твердого вещества: ок. 21%

Плотность: ок. 0,9 г/см³

Температура вспышки: K1 (<21°C)

СРОК ГОДНОСТИ:

Минимум 24 месяца с даты производства. Вскрытая упаковка имеет ограниченный срок хранения. Хранить в сухом, прохладном месте, не допускать замерзания.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.