





ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащита металлоконструкций и железобетона



на основе вермикулита

ОГРАКС-НШ



Область применения

Применяется в качестве конструктивной огнезащиты металлических и железобетонных конструкций на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства для повышения предела огнестойкости до 180 минут. Эксплуатируется в закрытых помещениях с влажностью до 85% при температуре от -50°C до +60°C.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный низкоплотный штукатурный материал представляет собой негорючую теплоизоляционную систему, обладающую высокими огнезащитными свойствами, которая позволяет надёжно защищать строительные конструкции от воздействия теплового потока и пламени. Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Поставляется в полипропиленовых мешках с вкладышем. Материал сертифицирован.

Технология нанесения

- Перед применением материал затворяется водой.
- Рекомендовано наносить послойно, методом мокрого торкретирования. Также возможно нанесение с помощью штукатурных станций.
- Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C, относительная влажность не выше 85%.
- Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и т.п., загрунтована.
- Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза тщательно промыть водой.
- Промежуточная сушка между слоями 4-6 часов, полное высыхание через 28 суток.

Свойства

Цвет	серый
Насыпная плотность сухой смеси	220 кг/м ³

Расход для металла

Предел огнестойкости	R150
Толщина огнезащитного покрытия, мм	30
Теоретический расход, кг/м ²	9

Расход для железобетона

Предел огнестойкости	R180
Толщина огнезащитного покрытия, мм	30
Теоретический расход, кг/м ²	9

Характеристики

Условия хранения и транспортировки	хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -50°C до +60°C
Гарантийный срок хранения	1,5 года со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	не менее 25 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**