

МЕ 532

ОКОННАЯ ЛЕНТА ВНУТРЕННЯЯ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ



ОПИСАНИЕ

МЕ 532 – Герметизирующая самоклеящаяся паронепроницаемая лента на основе металлизированной пленки, армированной высокопрочным нетканым материалом, способным отражать тепловое излучение. Лента разработана для внутреннего слоя монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов или заделкой пластиковыми откосами, сэндвич-панелями.
- Со стороны полосы, предназначенной для крепления к светопрозрачной конструкции, лента дублирована нетканым материалом для создания адгезии ленты со штукатурным раствором.
- Обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.
- Высокая адгезия монтажных полос
- Два вида клеевых полос: бутил-каучуковая и акриловая
- Легко монтируется на неровных поверхностях
- Лента готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов
- Возможны нестандартные размеры до 500мм под заказ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется при монтаже светопрозрачных конструкций, оконных и дверных блоков, в том числе при отделке откосов штукатурным раствором или сухим способом (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).

УПАКОВКА

Ширина, мм	Длина рулона, м	Кол-во м. в коробке
100	50	150
125	50	100
150	50	100
200	50	50
300	50	50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Сопротивление паропроницанию, не менее	3,0 (м ² х ч х Па)/мг
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность) от бетона, ПВХ, дерева, не менее	0,3 кгс/см
Прочность связи при отрыве от бетона с грунтом, от стали, не менее	0,1МПа
Водонепроницаемость, 600 Па в течение 2 ч	Отсутствие признаков проникновения воды
Гибкость на брусе с радиусом закругления 25мм при -60С	Отсутствие трещин на поверхности
Минимальная температура монтажа с бутиловыми слоями	-15°С
Температура эксплуатации	От -60°С до +100°С
Срок хранения ленты	12 месяцев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть прочными, сухими и свободными от пыли, жира и остатков других материалов. В случае повреждения поверхность оконного проема необходимо восстановить. Стены из пористых материалов в местах приклеивания лент требуют предварительной обработки грунтовочным составом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лента монтируется двумя способами: 1) металлизированной фольгой в сторону помещения при монтаже «сухим способом», что обеспечивает лучшее сцепление нетканого полотна с монтажной пеной; 2) нетканым полотном в сторону помещения при штукатурном способе отделки, для лучшего сцепления штукатурного слоя с нетканым полотном. Для изоляции внутреннего слоя ленту наклеивают по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность. При наклеивании ленты отделить защитную антиадгезионную бумагу от клеевого слоя на 10-15 см. Тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Нахлест лент должен быть равен ширине ленты. Приклеивать ленту нужно плотно по всей длине, чтобы исключить проникновение в монтажную пену влаги из воздуха помещений, стыковать ленту нужно внахлест. Затем подготовленная оконная коробка крепится в оконном проеме, монтажный зазор заполняется пеной. Со второй клеющей стороны ленты снимается антиадгезионная бумага и лента приклеивается к оконной коробке.

Лента клеится до полного расширения монтажной пены, чтобы она при расширении приклеилась к себе ленту и немного ее натянула.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить ленту необходимо в закрытых и сухих помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. При погрузочно-разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой запрещается.

При транспортировании и хранении ленты при температуре ниже -15° С, распаковку тары с лентой следует производить не ранее, чем через 24 часа после выдержки ее при температуре 23±2° С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Лента перевозится всеми видами крытого транспорта с учетом правил перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировке ленты необходимо принять меры по исключению возможности ее увлажнения, загрязнения или механических повреждений.