

MIRRORFIX-SBR (клей для зеркал)

6.11

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе синтетического каучука.
Свойства	Не проникает к отражающему слою зеркала. Обладает очень высокими водо- и термоустойчивостью. Нетоксичный, быстросохнущий, эластичный. Также рекомендуется для склеивания плитки.
Цвет	Бежевый.
Упаковка	Пластиковые картриджи по 310 мл (в коробках по 12 шт.).
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Область применения	В первую очередь предназначен для приклеивания зеркал на различные поверхности, соответствующих норме DIN 1238. Также для приклеивания декоративных, акустических плиток и полиуретана. Не следует применять для приклеивания зеркал с эпоксидным тыльным слоем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	1,14 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропная.
Время сушки	10-15 мин.
Время затвердевания	72 часа
Термоустойчивость	от -15°C до +60°C
Водостойкость	Очень хорошая.
Расход	1-2 упаковки на 1 кв.м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Древесина, камень, кирпич, бетон, штукатурка, гипс, сухая штукатурка, керамическая плитка, сталь, алюминий, окрашенные поверхности (поверхности не должны быть агрессивными по отношению к металлической полосе зеркала, напр. щелочная полоса).
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Клей наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +30°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. На поверхность, предназначенную для наклеивания, точно или полосами нанести клей гребенчатым шпателем (шириной 3 мм). Клей оставить на 10-15 мин, затем прижать зеркало к поверхности. В зависимости от температуры и пористости основы, зеркало подпереть на период высыхания клея (около 24 часов).
Меры безопасности	Во время работы с клеем необходимо позаботиться о соответствующей вентиляции помещения. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.