

СЕРИЯ A7300

Акриловая вспененная лента двусторонняя

Saint-Gobain® Norbond® A7300 - двусторонняя лента из вспененного акрила серого цвета с прекрасными вязкоэластичными и адгезионными характеристиками. Лента идеально подходит для промышленного применения внутри и снаружи помещений. Подходит для прочной и длительной адгезии. Клеевая лента **A7300** превосходит отраслевые стандарты по прочности на сдвиг и склеиванию с основаниями с высокой поверхностной энергией даже при повышенных температурах.

Вязкоэластичное основание ленты **A7300** имеет следующие особенности:

- Хорошая прилегаемость и растяжение;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ и высокая температура);
- Высокая динамическая адгезия к сдвигу и Т-образному склеиванию;
- Отличная адгезия при статических нагрузках;
- Прочная адгезия при повышенных температурах;
- Поглощает удары и напряжение

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная толщина: 0.5, 0.8, 1.1 и 1.6 мм

Размер мастер-роллов: 800 мм × 33 м

По запросу возможны различные размеры ленты.




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- вывески/ склеивание дисплеев
- приклеивание обшивки автобусов, грузовиков, прицепов
- склеивание дуг крыши кузова у автобусов, грузовиков, прицепов
- Замена постоянных крепежных систем (заклепок, сварных швов и жидких клеев), используемых в общепромышленном применении

Norbond A7300 – Свойства

тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.



Толщина	90° прочность на отслаивание ¹ (3-дня выдержки)				Т-образное ²	Динамический сдвиг ³	Статический сдвиг ⁴	Температура эксплуатации
без учета лайнера	стекло	алюминий	нержавеющая сталь	ПММА	алюминий	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	
мм	N/см	N/см	N/см	N/см	N/см ²	N/см ²	7 дней / 1 кг	
0.5	21	30	19	16	59	46	пройден и превышает	-35°C до 93°C -35°C до 150°C *
0.8	28	39	24	22	76	43	пройден и превышает	-35°C до 93°C -35°C до 150°C *
1.1	35	57	34	29	69	33	пройден и превышает	-35°C до 93°C -35°C до 150°C *
1.6	42	43	46	37	69	45	пройден	-35°C до 93°C -35°C до 150°C *

¹ на основании ASTM D3330

² на основании ASTM D897

³ на основании ASTM D1002

⁴ на основании ASTM D3654

*Максимальная температура, при которой лента может подвергаться воздействию нагрузки менее 5 минут, при котором термическая деградация незначительная.

ЛАЙНЕР

Лайнер по запросу можно изготовить обычной адгезии на отлип и с облегченной адгезией

Особенности применения

- Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 93°C/150°C.
- Со временем адгезия между основанием и самой лентой улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

Срок службы

12 месяцев с даты покупки при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 35°C и влажности воздуха 70%.



Saint-Gobain Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ -
ООО "Джифлекс" www.gflex.ru



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ