

NORBOND 

Высокопрочный акриловый лайнер

Пленка из полиэстера

Сверхпрочный акриловый клей

Моноориентированная полипропиленовая пленка красного цвета 12 м

СЕРИЯ A7100R

Двусторонняя клеевая лента с полиэфирным слоем

Saint-Gobain® Norbond® A7100R - это прозрачная двусторонняя клеевая лента с полиэфирной подложкой. Клеевой слой имеет отличную начальную адгезию и обеспечивает хорошую надежную фиксацию с основаниями высокой и низкой энергии.

Лента A7100R обладает следующими характеристиками:

- хорошая укладываемость
- устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ и высокая температура)
- высокий результат по стойкости к динамическому сдвигу и адгезии на отслаивание
- отличная адгезия при статическом сдвиге
- Прочная адгезия при повышенных температурах

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная толщина: 0.10 и 0.20 мм.

Размер мастер-роллов: 800 мм x 50 или 700 мм.

По запросу возможны разные толщины и длина и ширина нарезки.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вывески снаружи и внутри помещения
- Декоративные профили
- Дисплеи, батареи в электронных устройствах
- Пластмасса, профили из EPDM в автомобильной промышленности




www.gflex.ru

ООО "Джифлекс" Авторизованный дистрибьютор Saint-Gobain в России и СНГ
Россия 117405 г.Москва, Варшавское шоссе д.170 Г
Т: +7 495 665 2905 (Мск), +7 812 309 5062 (СПб)
info@gflex.ru



Norbond A7100R Свойства

Тесты проводились на основании стандартных тестовых процедур. Представленные значения являются средними значениями и не должны использоваться для составления спецификаций.



90° прочность на отслаивание ¹ к разным основаниям (3-дня выдержки)						Динамический сдвиг ² (3 – дня выдержки)	Статический сдвиг ³
Нержавеющая сталь	Стекло	PC	ПВХ	PS	ПП	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
N/cm	N/cm	N/cm	N/cm	N/cm	N/cm	N/cm ²	7 дней /1 кг
12	11	10	9	8.5	4	60	1000гр
Толщина без учета лайнера		0.20 мм					
Устойчивость к растворителям		высокая					
УФ устойчивость		высокая					
Устойчивость к влажности		высокая					
Температурная устойчивость		краткосрочная* (минуты/часы)				150°C	
		долгосрочная (дни/недели)				80°C	

¹ на основании ASTM D3330
² на основании ASTM D1002

³ на основании ASTM D3654

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Производитель ленты Saint-Gobain не имеет возможности контролировать применение каждой ленты, поэтому мы рекомендуем тестировать ленту перед каждым ее применением.
- Поверхность перед нанесением ленты должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки используйте раствор изопропилового спирта.
- Для получения должного контакта ленты с поверхностью, рекомендуем прижимать ленту с давлением 15 psi (103 kPa). Температура нанесения ленты составляет от 16°C до 52°C. Не рекомендуется использовать ленты при температуре ниже 16°C, т.к. клей на ленте не будет мягким, что повлияет на качество адгезии. Рекомендуемая температура эксплуатации от -35°C до 80°C/150°C*.
- Со временем адгезия между основанием и самой ленты улучшается, обычно максимальная адгезия достигается через 72 часа после нанесения. Нагрев ленты до 40°C увеличивает скорость адгезии.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты покупки при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре 21°C и влажности воздуха 50%.

SAINT-GOBAIN

Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ - ООО "Джифлекс" www.gflex.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь несет ответственность за правильное применение и безопасность продукции Saint-Gobain во всех видах его использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

ГАРАНТИЯ : В течение 6 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует отсутствие дефектов производства данного изделия. Единственным обязательством гарантии на продукт будет замена любой части, при доказании дефекта, или, на наш выбор, возврат закупочной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.