



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Hybriseal 306 Coating

Низковязкое гибридное покрытие, наносимое распылителем или кистью



Описание продукта

Zwaluw Hybriseal® 306 это высококачественное прочное эластичное распыляемое и наносимое кистью покрытие для бесшовного уплотнения швов и трещин между различными основаниями.

Преимущества

- Бесшовное покрытие подходит для соединений разных форм
- Наносить быстро и легко, чистая обработка
- Некоррозийный в отношении металлов
- можно наносить кистью
- безопасный для человека, не содержит изоционат и растворители
- окрашивается по влажной краске
- быстрая полимеризация
- без усадки и не образуются пузыри
- длительная эластичность

Область применения

Покрытие Zwaluw Hybriseal® 306 разработано в качестве эластичного покрытия швов и трещин между различными строительными деталями. Может также использоваться в качестве покрытия для автомобильной и транспортной промышленности для ремонта поврежденных оригинальных конструкций.

Указания по применению

Наносится с помощью (пневматического) пистолета: отрежьте сопло как можно шире и нанесите герметик, избегая пузырей. Толщина покрытия должна быть не менее 4 мм. Для выравнивания швов и стыков используйте щетку и выравниватель Finisher. Также можно наносить с помощью универсального пистолета распылителя типа A. N. I. SAM / 2002: Откройте картридж. Поместите белую насадку на патрон и прикрепите к пистолету. Поместите черную насадку поверх белой насадки. Поместите картридж с обеими соплами в пистолет-распылитель. При помощи черного закрывающего кольца зафиксируйте картридж и закройте пистолет. Установка давления: установите давление воздуха к пистолету (красной кнопкой) от 2,0 до 2,5 бар. Установите давление воздуха в пистолете (синяя кнопка) от 4,0 до 5,0 бар. В швы более 5 мм нужно устанавливать забутовочный шнур.

Дополнительная информация

100 % модульность	DIN 53504 S2	0,60 N/мм ²
Скорость применения		нет данных
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		гибрид
Скорость отверждения	@ +23°C/50% RH	2-3 мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,44 гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	250%
Текущность		нет данных
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Твердость по Шору А	DIN 53505 3 sec.	30
Пленкообразование	DBTM 16	10 минут @ +23°C/50% RH
Рабочие температура		-40°C до +90°C
Разрывная прочность	DIN 53504 S2	0,80 N/мм ²

Типичные значения

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных поверхностей.
- НЕ сочетается с хлоридами (в бассейнах)



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Hybriseal 306 Coating

Низковязкое гибридное покрытие, наносимое распылителем или кистью

- не подходит для швов остекления, натурального камня и зеркал

Подготовка поверхности

Применять при температуре окружающей среды и оснований от +5°C до +40°C. Все основания должны быть прочными, чистыми, обезжиренными и без пыли. Очистите поверхности с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Герметик работает по влажным непористым поверхностям. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.

Окрашивание

Покрытие Zwaluw Hybriseal ® 306 можно окрашивать красками на водной основе и большинством 2-х компонентных красок. Синтетические краски сохнут медленнее. Мы рекомендуем проверять совместимость с краской перед нанесением. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем окрашивать покрытие в течение 8 часов после его нанесения.

Очистка

Инструмент и неотвержденный герметик можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически. Работайте в перчатках и защитном костюме.

Цвета

- серый
- белый

Упаковка

- картридж 310мл
- ведро 15кг
- фольгированная туба 600мл

Срок годности

Срок хранения в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C составляет 18 месяца от даты производства, хранить в сухом месте.

Меры предосторожности

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

