

GREEN CONTACT

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткое время гуммирования: укладка покрытия возможна, начиная с 20-ой минуты
- Очень высокая начальная сила сцепления
- Высокая окончательная прочность
- Не содержит растворителей
- Не содержит фталатов
- Очень низкое выделение летучих органических соединений класса А+
- Клей универсального назначения
- Применяется для приклеивания на вертикальных поверхностях
- Легкое и быстрое нанесение с помощью валика

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приклеивание плитусов (ПВХ), покрытий с изгибом у стены, профильных материалов, выступов ступенек, покрытий на ступеньки, обшивки лестниц, углозащитных элементов. Используется для следующих типов напольных покрытий:

- ПВХ
- Линолеумная плитка на прочной основе
- Натуральное волокно (кокосовое волокно, сизаль, морской тростник и т.д.) на латексной основе
- Пробковые покрытие в форме плитки или в рулонах
- Каучуковое покрытие в форме плитки или в рулонах

Используется для любых оснований, подготовленных соответствующим образом, для полов и стен, внутри помещений. Может использоваться для полов с подогревом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Цвет	кремовый
Плотность	1,1 г/см ³
pH	9 - 9,5
Вязкость	35000 – 50000 мПа·с
Время гуммирования ⁽²⁾	от 20 до 60 мин.
Окончательное высыхание	24 часа
Температура использования	от + 10°C до +25°C
Расход	90-120 г/м ²

⁽¹⁾Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

⁽²⁾Время гуммирования – время первичного пленкообразования (испарения растворителей).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать в заводской таре.

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки*, на старую керамическую плитку и старый паркет, подготовленные соответствующим образом, ДСП*, фанера*.

*предварительно обработать грунтовкой

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести клей однородным слоем на обратную сторону покрытия и на основание с помощью валика с ворсом средней жесткости и длиной до 12 мм. Начинать с материала, характеризующегося меньшей поглощающей способностью (как правило, покрытия).

Для более короткого времени гуммирования⁽²⁾ и сниженного расхода предпочтительно использовать валик. Также возможно нанесение с помощью зубчатого шпателя А1.

На отдельные места наносить клей с помощью кисточки: углы, выступы, соединения, основания перегородок, рельефы.

Выдержать время гуммирования⁽²⁾, пока клей не станет прозрачным и не липким при касании. Время колеблется от 20 до 60 минут в зависимости от окружающих условий.

Клей может наноситься на полосы покрытия накануне укладки. Клей на основание всегда наносится в день укладки покрытия.

Время схватывания пленки по краям:

- основание: 6 часов
- покрытие: 24 часа.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Несоблюдение времени гуммирования⁽²⁾ или перерасход клея могут ухудшить качество приклеивания покрытия
- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно
- Во всех случаях требуется соблюдать необходимое время высыхания для основания
- Инструменты и свежие пятна очищать водой
- Тщательно закрыть ведро после использования
- После укладки покрытия его положение изменить нельзя
- Тщательно прижать материал после его укладки
- Оптимальное схватывание в течение 12-24 часов в зависимости от пористости основания

ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 7 и 14 кг

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru