

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

AKFIX ST750 ГИБРИДНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix ST750 - высокоэффективный многоцелевой гибридный герметик, разработанный для большого спектра работ. По сравнению с полиуретановыми герметиками не вспенивается при проведении работ в условиях влажности.

2 – СВОЙСТВА

- Подходит для внутренних и наружных работ
- Моментальное схватывание
- Не содержит растворители и изоцианаты
- Безопасен для окружающей среды
- Подлежит окраске после высыхания
- Устойчив к УФ лучам
- Отличные механические свойства
- Не вспенивается
- Не собирает пыль
- Остается эластичным после высыхания
- Не дает усадки

3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление и ремонт машин, контейнеров, прицепов и т.д.
- Герметизация напольных швов
- Заполнение трещин
- Склеивание и герметизация элементов вентиляционных шахт, водосточных желобов и труб, проч.
- Герметизация металлических соединений
- Для снижения вибрации в металлолистовых механических соединениях

4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить на сухие и чистые поверхности при температуре от +5 °С до +40 °С. Ширина шва должна быть в пределах от 5мм до 25мм. Разровняйте нанесенный герметик. Для очистки поверхностей от герметика воспользуйтесь подходящим растворителем. Может быть окрашен любой краской через 2 часа.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TDS)

5- УПАКОВКА

Артикул	Объем	Расфасовка
Белый	310 мл	30
Черный	310 мл	30
Серый	310 мл	30
Белый (колбаса)	600 мл	24
Черный (колбаса)	600 мл	24
Серый (колбаса)	600 мл	24
Коричневый (колбаса)	600 мл	24

6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 12 месяцев. (при условии хранения в запечатанном состоянии, в сухом и прохладном месте - не выше 30° C).

7- ЗАМЕЧАНИЯ

- Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, ПТФЕ и АБС пластика.
- Перед окрашиванием протестировать на небольшой поверхности.

8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены. При вдыхании паров изоляционного материала в течение долгого времени или в больших объемах, могут стать причиной раздражения дыхательной системы. Поэтому рекомендуется применять изоляционный материал в хорошо проветренных помещениях. При вдыхании может вызвать аллергию. Хранить в недоступных для детей местах. В случае попадания в глаза промыть их водой и немедленно обратиться к врачу. В случае попадания на кожу тщательно смойте водой с мылом.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: Полиуретан с добавлением кремни	
Механизм отверждения	: Влажностная полимеризация	
Плотность	: 1,40 ±0,02 г/мл	(ASTM D1622)
Предел твердости	: 50 ±5	(ASTM C661)
Удлинение при разрыве	: ≥200%	(ISO 8339)
Макс. предел прочности	: 3 Н/мм ²	(ASTM D412)
Время покрытия пленкой	: 10 - 15 минут	(при 23 °C, 50% ОВ) (ASTM C1620)
Время высыхания	: мин. 2,5 мм/сутки (при 23 °C, 50% С	
Термостойкость	: от -40 °C до +90 °C	
Температура применения	: : +5 °C до +40 °C	