

Информация о продукте

Описание

FS711 однокомпонентный, акриловый герметик на водной основе.

Область применения

FS711 используется совместно с подходящим по плотности минеральными древесно-волоконистыми плитами. Подходит под покраску.

Цвет

белый

Упаковка

ведро 10кг и 20кг

Рабочий инструмент

Кисть для ручного нанесения.
Краскопульт в случае распыления.

Применение

Подготовка поверхности

- обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и без коррозии. Проверьте совместимость поверхности с FS700
- проверьте целостность поверхности перед нанесением герметика.
- проверьте краскопульт перед началом работы.
- температура поверхности должна быть 5°C или выше во время нанесения герметика.

Нанесение

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ:

- используйте подходящее оборудование; нанесите на минеральное древесно-волоконистое полотно герметик минимальной толщиной влажного слоя 0,7мм. (Минимальная плотность полотна 160кг/м³).
- перед дальнейшей работой обязательно дайте просохнуть герметику.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ

- наносите герметик слоями на минеральное древесно-волоконистое полотно. Максимальная толщина слоя должна быть 0,7мм. (Минимальная плотность полотна 160кг/м³).
- перед дальнейшей работой обязательно дайте просохнуть герметику.

Очистка

Излишки FS711 можно смыть мыльным раствором до момента его отверждения. Оборудование для распыления можно очистить мыльной водой или следуйте инструкциям производителя.

Требования к толщине

- во время нанесения герметика проверяйте его толщину специальной линейкой.
- приложите линейку на герметик, последний зубец ее покажет толщину влажного слоя. При замере учитывайте мягкость минерального волокна.

Отверждение

- Герметик отверждается за 30 минут при 20°C и полностью затвердевает через 20 дней при 20°C.
- при нанесении кистью время отверждения увеличивается на 20% по сравнению с распылением.
- Если температура опускается, то время отверждения увеличивается. На каждые 10°C требуется дополнительный день для отверждения.
- Данные цифры основаны на постоянных условиях. Любые колебания температуры влияют на время отверждения. Если образуется ночью конденсат, то требуется дополнительное время для отверждения.
- Не требуется дополнительное обслуживание герметика после его отверждения.

Хранение

Хранить при температуре от +5 °C до +30°C в сухом помещении.

Срок годности

6 месяцев. При температуре хранения выше 25°C срок годности уменьшается.

Наличие

Товар доступен только через компанию tremco illbruck. Адрес и контакты смотрите ниже.

FS711

Противопожарный
акриловый герметик

up to
240
mins



Преимущества

- огнезащита до 4-х часов
- подходит для использования вместе с теплозвукоизоляционными плитами из волокнистого материала
- пригоден под покраску
- наносится кистью или краскопультом
- стойкий к образованию плесени, грибка и различных паразитов



FS7II

Противопожарный акриловый герметик

Nullifire

Smart Protection

Исполнение

применение	материал	толщина шва	прочность (мин)	изоляция (мин)
пол	бетон-бетон	до 12	300	180
		13-50	300	300
	бетон-металл	12-50	240	30
		12-29	300	180
	бетон-бетон	30-50	300	300
		12-29	90	60
стена	бетон-мягкое дерево	30-49	90	90
		50	180	180
	бетон-твердое дерево	12-49	120	120
		50	180	180
	бетон-металл	12	300	60
		13-29	240	60
		50	300	120

Огнестойкость выполнена в соответствии с требованиями EN 1366-3 и BS476 пункт 20 до 4 часов.

Акустические характеристики протестированы в соответствии с BS EN ISO 140-3:1995.

Воздухонепроницаемость в соответствии с EN1026.

Техника безопасности

Перед использованием прочтите
Паспорт безопасности продукта.

Техническая поддержка

tremco illbruck имеет опытную
команду технических специалистов,
которые помогут вам в выборе
продукта и его использовании.

Гарантия

Продукция компании Тремко ильбрук
производится под жестким контролем
и стандартам качества.

Любой продукт, который был
применен в соответствии с
инструкциями Тремко ильбрук и
оказался дефектным, будет заменен
бесплатно.

Компания Тремко ильбрук оставляет
за собой право изменять технические
характеристики изделий без
предварительного уведомления, в
соответствии с политикой компании о
непрерывном развитии и
совершенствовании.