



Преимущества:

- не содержит ртути и растворителей
- не наносит вреда окружающей среде
- легкая утилизация отходов
- высокая эффективность
- хорошая упругость восстановления при натяжении и сжатии, что способствует к минимизации I индекса и потерям газа
- быстрое отверждение и способность надолго сохранять свойства при открытой упаковке
- зарегистрировано в Институте CEKAL в Париже

Информация о продукте

Описание

JS442 двухкомпонентный, полиуретановый герметик быстрого отверждения без содержания ртути. Не содержит растворителей. JS442 высокоэластичный и тиксотропный герметик с хорошей клейкостью к стеклу, алюминию, оцинкованной стали, полиамидным уголкам и теплому краю прокладки.

Применение

Герметик JS442 применим для производства стеклопакетов. Используется как вторичный герметик. Совместим с полиизобутиленовыми герметиками TREMCO JS680, JS880. Герметик JS442 соответствует международным нормам.

Упаковка

Набор 220 литров

основа: бочка (с отверстием) 200л
отверждающий компонент : ведро 20л (с отверстием для высоковязкого катализатора).

Катализатор возможен в бочках по 200л.
В заказах указывайте требуемый уровень отверждения:

TREMCO JS442 стандартный

TREMCO JS442 HV с высокой вязкостью

Цвет

основа: светло-бежевый

катализатор: черный

Хранение

Хранить в герметичной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до 25 °C.

Срок годности

6 месяцев

Применение

- JS442 можно наносить механическим или автоматическим способами. Шланг для подачи катализатора должен быть из фторопласта, что сократит проникновение влаги через стенки.
- Катализатор безабразивный. Катализатор необходимо перемешать либо механическим способом, либо вращением ведра. Перемешивайте как

до, так и во время нанесения герметика.

- После смешивания герметик JS442 должен быть однородным без крапин. Вязкость должна сохраняться во время всего нанесения.

Подготовка поверхности

- Для обеспечения хорошей адгезии поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

Нанесение

- После нанесения не должно быть проникновения воздуха между JS442 и первичного герметика.
- Убедитесь, что в угловых элементах не образовались воздушные карманы.

Техническая поддержка

Более подробную информацию о товаре вы можете получить, позвонив по телефону +7 495 644 02 99.

Гарантии

Продукция компании TREMCO производится в соответствии с жесткими требованиями качества. Товар, использованный в соответствии с техническим паспортом и в рекомендуемой области применения, но оказавшийся дефектным, подлежит обязательной замене.

TREMCO оставляет за собой право на изменение сведений о продукции без предварительного уведомления, т.к. компания следует принципу постоянного развития и оптимизации продукции.

Соответствие стандартам

JS442 соответствует Европейскому стандарту EN 1279 ч.2,3,4 и 6.

Герметик прошел регистрации в Институте CEKAL во Франции.

JS442

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

TREMCO

Техническая информация

Характеристика	Состав		
	Часть А	Часть В	
	основа	стандартный катализатор (жидкий)	NV (высоковязкий катализатор)
состав	двухкомпонентный, полиуретановый без ртути		
цвет	светло-бежевый	черный	черный
цвет после смешивания	темный антрацит		
плотность	1,69 ±0,05 гр/см³	1,12 ± 0,05 гр/см³	1,15гр ±0,05 гр/см³
вязкость (25 °C)	500-700 Pa.s	> 90 Pa.s	
температура нанесения	от +10 °C до +30 °C		
отношение смешивания по весу	от -20 °C до +80 °C		
отношение веса	100	7	
	100		7,3
отношения объема	100	10	
	100		10
погрешность оборудования		±10%*	± 10%
погрешность оборудования	примерно 35		
Готовый продукт			
усадка	нет		
жизнестойкость герметика	25-50 минут		
время открытой выдержки герметика	15минут		
твердость по Шору А	55±5		
прочность на разрыв	> 0,8МПа		
* Погрешность ±10% по отношению 100:7. Колебания нужно учитывать во время смешивания компонентов, при дозировке оборудования во время нанесения. Для обеспечения надежного отверждения и адгезии ко всем поверхностям, оборудование необходимо настраивать отношением 100:7 по весу (10:1 по объему). В лаборатории TREMCO разработана методология по разному соотношению, по градации серого цвета с применением электронного сканера. Мы готовы предоставить ее вам по запросу.			