

Техническое описание Артикул 7630

PU AW


1-компонентный полиуретановый герметик
DIN EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P



Для наружных
и внутренних
работ



Нанесение с
помощью
пистолета для
герметиков



Температура
применения



Хранить в
прохладном,
защищенном
от замерзания
месте/ защи-
щать от влаги/
плотно закры-
вать емкость



Срок хранения

Сфера применения

Для герметизационных работ на установках сточных вод и очистных сооружениях, септиках, в животноводческих фермах, на участках для хранения удобрений, а также швов в зоне контакта с грунтом и деформационных швов в наземном строительстве. Применяется в качестве дополнительного продукта к продукту Verguss AW 2K (арт. 7641).

Свойства

Устойчивость к воде, морской воде, сточным водам, фекалиям, слабым кислотам и щелочам, дизельному топливу и мазуту, кратковременная устойчивость к бензину.

Сертификаты

- № 22 000 825710 от 06.09.2010 на устойчивость к навозу согл. Директиве DIBt «Внутреннее покрытие для резервуаров для навоза» (ред. 2008)
- № Rem08002 от 20.08.2008 (непроницаемость для метана)

Технические параметры продукта

Параметры продукта на момент поставки

Плотность (DIN EN ISO 1183-1-A): 1,18 г/мл

Время образования пленки: ок. 14 ч
Скорость полимеризации: ок. 0,2 мм/день
Твердость Shore A (DIN EN ISO 868): 40

Параметры продукта после вулканизации

Кoeff. напряжения при растяжении 100 %
(DIN EN ISO 8339): 1,0 Н/мм²
Разрывное удлинение
(DIN EN ISO 8339) 90 %
Допустимая общая деформация: ± 20 %

Указанные параметры продукта представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Применение

Контактные поверхности для герметика должны быть сухими, чистыми и прочными. В качестве адгезионной грунтовки использовать продукт Primer PUR (арт. 7530), в постоянно сырых участках (напр., очистных сооружениях) – Haftbrücke EP 2K (арт. 0900), для матово-влажных боковых поверхностей шва – Ероху MT 100 (арт. 0936) либо Unterwasserprimer (арт. 7450).

Соблюдать время высыхания адгезионной грунтовки!

Вскрыть тубу, заполнить шов герметиком PU AW. Наносить материал на боковые поверхности шва с достаточным давлением, чтобы сразу обеспечить адгезию. Затем заглаживать шов с использованием небольшого количества средства Glättmittel (арт. 7725).

Температура применения:
От +5 °C до +40 °C

Системные продукты

- Primer PUR (арт. 7530)
- Unterwasserprimer (арт. 7450)
- Glättmittel (арт. 7725)
- Druckluft-Dichtstoffpistole (арт. 4707)

Рабочий инструмент, очистка

Ручной или пневматический пистолет для герметиков. Очистку выполнять в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101 (арт. 0978), после схватывания механическим путем (при необходимости смочить герметик растворителем).

Указания

Под воздействием некоторых химических веществ герметик PU AW может приобрести серый оттенок. Это не оказывает негативного воздействия на функциональность герметика. Полная нагрузка допускается только после полной вулканизации герметика. Учитывать скорость процесса полимеризации (см. Технические параметры продукта) перед нагрузкой! Не допускать контакта с битумом.

Форма поставки, расход, условия хранения**Форма поставки:**

Туба 600 мл,
12 шт. в картонной упаковке

Расход:

100 мл/м при площади поперечного сечения шва 1 см²

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 9 месяцев.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

7630_TM_08 15 SB-JEn-AMy

Безопасность / нормативные акты

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Маркировка CE

 1119	
Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönningen / Germany 14 GBI F 045-1	
EN 15651-1: 2012 7630 Шовный герметик для фасадных элементов для наружных и внутренних работ F-EXT-INT Кондиционирование: метод A Материал-основа: раствор M1 Предварительная обработка: Primer PUR	
Пожароопасность	Класс E
Водонепроницаемость и воздухопроницаемость	
Устойчивость к сползанию	≤ 3 мм
Объемная усадка	≤ 25 %
Растяжимость после погружения в воду при 23°C	≥ 100 %
Долговечность	Тест пройден

Маркировка согл. Постановлению (ЕС) № 1272/2008
Не требуется.

