



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00093/21

Серия **RU** № **0312712**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 121059, Россия, город Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3. ОГРН: 1027700131898. Телефон: +7 (495) 223-94-57, адрес электронной почты: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 121059, Россия, город Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140103, Россия, Московская область, г.о. Раменский, город Раменское, ш. 4-й км Донинское.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие на основе состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М», выпускаемого по ТУ 2257-002-33680530-02 «Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП-6». Технические условия с изменениями №№ 01-03. Нанесение согласно технологической инструкции по применению и нанесению ЭП-6 ИТ «Покрытие огнезащитное силиконовое «Силотерм ЭП-6» с изменениями №№ 01-05. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний № 2557/О-21 от 28.09.2021 г., № 2558/О-21 от 28.09.2021 г., № 2559/О-21 от 28.09.2021 г., № 2560/О-21 от 28.09.2021 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 295 от 19.08.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)», пункты 3.4, 6.1. Огнезащитная эффективность согласно приложению (бланк № 0810639) на 1 листе. Условия хранения, гарантийный срок хранения, условия эксплуатации покрытия и срок эксплуатации покрытия приведены в приложении (бланк № 0810639) на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2021

ПО 29.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00093/21

Серия **RU** № **0810639**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие на основе состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М», нанесенного согласно технологической инструкции по применению и нанесению ЭП-6 ИТ «Покрытие огнезащитное силиконовое «Силотерм ЭП-6» с изменениями №№ 01-05, обеспечивает: – 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М» не менее 1,1 мм и расходе не менее 1,32 кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» (ТУ 20.30.12-001-33680530-2020) толщиной сухого слоя 50 мкм; – 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М» не менее 1,1 мм и расходе не менее 1,32 кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50 мкм; – 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М» не менее 2,09 мм и расходе не менее 2,51 кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» (ТУ 20.30.12-001-33680530-2020) толщиной сухого слоя 50 мкм; – 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.), при толщине сухого слоя состава огнезащитного двухкомпонентного вспучивающегося «Силотерм ЭП-6М» не менее 2,09 мм и расходе не менее 2,51 кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 50 мкм.	ТУ 2257-002-33680530-02 «Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП-6». Технические условия» с изменениями №№ 01-03

Условия хранения: компоненты состава должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от минус 60 °С до плюс 60 °С). Хранение под воздействием осадков недопустимо. Не допускается хранение тары с компонентами состава в открытом виде.

Гарантийный срок хранения компонентов огнезащитного состава до момента применения при соблюдении условий хранения - 24 месяца.

Условия эксплуатации покрытия: покрытие сохраняет свои технические характеристики при постоянной эксплуатации в среде с диапазонами температур от минус 60 °С до плюс 160 °С, влажностью воздуха 100 %, при аварийных режимах в среде с парогазовой смесью.

В процессе эксплуатации допускается воздействие распыленной воды и иных огнетушащих средств на поверхность Покрытия при учебном или аварийном включении автоматических систем пожаротушения, а также проведение дезактивационных работ с использованием горячего (95 °С) дезактивирующего раствора при режимах "малой" и "большой" течи (специальные режимы атомных электростанций), обмыв водой высокого давления.

Срок эксплуатации покрытия – не менее 40 лет, при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, подготовки поверхности металлоконструкций, нанесения и сушки.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Нейшнев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)